

KAPRAL®

ФАСАДНАЯ E-20

КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ



Краткая характеристика материала:	водно-дисперсионная акриловая краска для наружных и внутренних работ, фасадная
Фасовка (кг)	Масса: 3,75 кг; 7,5 кг; 15 кг; 22,5 кг
НАЗНАЧЕНИЕ:	для покраски фасадов зданий и сооружений, а также для внутренних работ в помещениях с повышенной влажностью. Рекомендуется для окраски зашпатлёванных и оштукатуренных оснований, бетона, гипсокартона, кирпича и др. Не препятствует естественному дыханию поверхности.
СВОЙСТВА:	белая, матовая, моющаяся краска с высокой адгезией к основанию и укрывистостью. Образованное покрытие устойчиво к воздействию неблагоприятных погодных условий. Не образует подтёков, не брызгает, не содержит летучих органических растворителей.
СОСТАВ:	вода, полимерная акриловая дисперсия, белый пигмент—диоксид титана, мраморный порошок, вспомогательные вещества.
РАСХОД:	300-350 г/м ² при двухслойном нанесении.
ХРАНЕНИЕ:	в прохладном месте, в плотно закрытой таре при температуре не ниже + 5 °С и не выше + 40 °С. Избегать замораживания. Краска пожаровзрывобезопасна.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:	<p>перед использованием краску тщательно перемешать. Окрашиваемые поверхности очистить от пыли, грязи, жирных пятен. Старые известковые покрытия необходимо полностью удалить с помощью шпателей или щётки с металлическим ворсом, а затем смыть водой. При нанесении поверх старой краски при реставрационных работах необходимо на небольшом участке поверхности проверить совместимость покрытий. Между нанесением свежего штукатурного слоя и покраской должно пройти не менее 3 недель.</p> <p>Для получения качественного и долговечного покрытия, а так же для выравнивания впитывающей способности, окрашиваемое основание следует предварительно обработать грунтовкой Kapral Unigrund или одной из грунтовок TM CONDOR: Tiefgrund Fassade, Tiefgrund LF, Tiefgrund DP. Наносить валиком или кистью. Второй слой краски наносить через 4-6 часов после нанесения первого. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Запрещается окрашивать фасады во время дождя, тумана или измороси. Покрытие устойчиво к воздействию влаги спустя 24 часа после нанесения. После покраски рабочий инструмент промыть водой.</p> <p>Для колеровки рекомендуется использовать пигментную пасту «VOLLTON» (CONDOR).</p>
КОЛЕРОВКА:	ручная колеровка пигментными пастами Vollton TM Condor.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:	Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Срок годности:	Гарантийный срок и срок годности: 24 мес с даты изготовления.