

Грунтовка PERMURO GT (GB/GK)

**Грунтовочный препарат
под акриловые
штукатурные массы**



Основные преимущества:

- Улучшает адгезию штукатурки;
- Снижает и выравнивает впитывание основания;
- Облегчает нанесение штукатурки и формирование фактуры;
- Подкрашенный в цвет штукатурки, эффективно ограничивает возможность просматривания основания;
- Очень хорошая адгезия как к минеральным основаниям, так и с покрытием на синтетической основе;
- Дополнительная защита от обрастания водорослями и поражения грибом.

Применение:

Тонированный препарат на базе акриловой эмульсии и минеральных наполнителей, предназначенный для соответственной подготовки под акриловую штукатурную массу **PERMURO** (т.е. под **PERMURO**, **PERMURO AKORD**, **PERMURO TYNK ROLKOWY**). Применяется для грунтования всех стандартных строительных оснований снаружи зданий, а также армированного слоя в системе отопления **KABE THERM***

Применяется как для минеральных оснований (таких, как бетон, цементная, цементно-известковая штукатурка), так и оснований, покрытых штукатурным слоем на синтетической основе. В случае ново выполненных минеральных оснований препарат можно использовать уже через 2-недельный период выдерживания.

** в случае использования продукта в системе отопления производитель предоставляет гарантию только в случае использования всех составляющих системы **KABE THERM**.

Технические данные:

Базовое вяжущее вещество: акриловая смола;
Пигменты: органические и неорганические цветные пигменты;
Цвет: белый или тонированный под цвет штукатурки;
Средний расход: ок. 0,20 л/м² (в зависимости от впитывающей способности основания);
Плотность: ок. 1,35 г/см³;
Содержание твердых веществ: 60%
Температура использования (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤75%
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, вмещающая 5 и 10 л продукта.
Хранение: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном, но защищенном от мороза помещении. Открытую упаковку плотно закрыть и как можно быстрее использовать.
Срок годности для применения: 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке продукта, при оригинально закрытой упаковке.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть несущей (без царапин и трещин), обезжиренной, чистой и сухой, без пятен и высолов биологического и химического происхождения. В случае обрастания водорослями и/или поражения грибом поверхность необходимо очистить механическим методом, затем промыть водой под напором и нанести защитный фунгицидный препарат, согласно рекомендациям производителя. Все отделенные, не прикрепленные к основанию слои (например: штукатурка или слущенные малярные покрытия) необходимо удалить. В случае если неровности поверхности значительные (от 5 до 15 мм), стену необходимо предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность прошпаклевать клее-шпаклевочным раствором **KOMBI**. Незначительные неровности (до 5 мм) можно выровнять и одновременно разгладить поверхность с помощью клее-шпаклевочного раствора **KOMBI**. Абсорбирующие поверхности перед нанесением выравнивающего и/или шпаклевочного раствора следует загрунтовать препаратом **BUDOGRUNT ZG/BUDOGRUNT WG** (для помещений). В случае нанесения препарата на ново выполненные минеральные основания (например: бетон, цементная и цементно-известковая штукатурка) необходимо соблюдать мин. 2-недельный период выдержки. Перед использованием препарата в системах отопления **KABE THERM** необходимо выполнить подкладочный слой системы по бесшовной технологии системы утепления внешних стен зданий. Препарат можно наносить только после полного высыхания армированного слоя, что в обычных условиях происходит примерно через 3-4 дня.

Подготовка препарата:

В упаковке находится продукт, готовый к использованию. Не разбавлять препарат.

Способ нанесения:

Препарат наносить на основание с помощью кисти либо валика.

Высыхание:

Период высыхания нанесенного на основание препарата (при температуре +20°C и относительной влажности 55%) составляет около 24 часов. Ново выполненное малярное покрытие необходимо защищать от атмосферных осадков и конденсации влаги до полного высыхания. Закрытые помещения необходимо после грунтования проветрить.

Рекомендации по работе с продуктом:

Во время нанесения и высушивания препарата должна быть погода без осадков с температурой воздуха не ниже +5°C. Низкая температура и высокая влажность воздуха могут привести к более медленному высыханию препарата. Необходимо подождать с нанесением штукатурной массы до полного высыхания грунтовочного препарата. Непосредственно после завершения работы инструменты необходимо промыть водой. Следует избегать нанесения на поверхности под воздействием прямых солнечных лучей и сильного ветра. В целях защиты не высохшей штукатурки от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов на лесах рекомендуется использовать соответствующие защитные сетки.