



Lignofix SUPER (КОНЦЕНТРАТ) высокоэффективная обработка пораженной древесины, кладки и штукатурки

**Средство с ярко выраженным действием против
древоразрушающих грибков, плесени, а также с
ликвидирующим и профилактическим действием от
древоразрушающих насекомых**

Предназначено для поверхностной пропитки новой или уже пораженной древесины в интерьерах и экстерьерах без прямого длительного контакта древесины с землей, а также для защиты кладки и штукатурок от прорастания древоразрушающих грибков. Препарат имеет повышенную устойчивость к вымыванию дождевой водой, что повышает эффективность его применения в экстерьерах.

Инструкция по применению: После разведения концентрата водой наносите раствор методом покраски, распыления, погружения или смачивания на тщательно очищенную поверхность древесины при температуре воздуха от +5°C до +35°C. Пораженную древоразрушающими грибками часть древесины удалите, включая не менее 0,5 м здоровой

древесины от края видимого поражения и замените ее новой. В случае поражения кладки, удалите штукатурку, тщательно очистите от спор, кладку обожгите горелкой и для профилактики обработайте этим средством. Производитель не несет ответственности за последствия неправильного использования средства.

Состав: 250 г/кг дидецил(диметил)хлорид аммония, 20 г/кг циперметрин, 3 г/кг тебуконазол.

Хранение: В оригинальной, плотно закрытой таре в недоступных для детей местах, отдельно от продуктов питания, напитков и кормов, при температуре от +5°C до +25°C. Беречь от мороза.

Меры безопасности: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи рук и глаз. Не применять средство для древесины, имеющей прямой контакт с продуктами питания, кормами и питьевой водой, а также для обработки древесины, используемой для изготовления детских товаров и игрушек. Использовать средство только по прямому назначению.

Расход: 1 кг концентрата на обработку до 105 м² деревянной поверхности при разведении 1:19.

Концентрация применяемого раствора (разбавляется водой)			
Lignofix Super	Древесина		Кладка и штукатурка
	интерьер	экстерьер	интерьер, экстерьер
Разбавление	1:19	1:19	1:9
Мин. Расход концентрата (г/м ²)	10	20	20
Рекомендованное количество обработок (зависит от поверхности и влажности древесины)	1-2 раза	1-2 раза	2-3 раза
Срок защиты	10 лет*	Мин 5 лет*	Мин 5 лет*
В экстерьере необходимо соответствующее покрытие для предотвращения образования трещин. Перед нанесением последующих слоев (лаки, лазури), рекомендуемое время высыхания 3 дня.			

* рекомендуется контроль через 5 лет

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения

Линия консультаций генерального дистрибьютора в России: (495)665-04-09

Сайт: www.lignofix-moscow.ru

Производитель и поставщик:
STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o.,
Чешская Республика

Sokolská 1041, 276 01 Mělník, tel.: 315 630 241
e-mail: melnik@stachema.cz, www.stachema.cz