



ТРАДИЦИИ НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА

Condor

Fassadenfarbe

**Silacryt**Силиконосодержащая
краска для фасадов**Паропроницаемая**

Наименование продукции:	Краска водно-дисперсионная Fassadenfarbe-Silacryt ТУ РБ 28882332.001-98
Краткая характеристика материала:	Силиконосодержащая краска для фасадов.
Фасовка (кг)	база А: 3,75 кг; 7,5 кг; 15 кг; 22,5 кг; база TR: 3 кг; 10кг.
НАЗНАЧЕНИЕ:	для окраски новых минеральных поверхностей (бетон, газобетон, цементно-волоконные плиты, штукатурка, шпатлевка, кирпичная кладка и др.), гипсокартона, ДВП, ДСП, а также для поверхностей ранее окрашенных водно-дисперсионными красками. Для наружных и внутренних работ.
СВОЙСТВА:	матовая краска высокой белизны. Содержит силиконовую эмульсию, придающую поверхности водоотталкивающие свойства (гидрофобизацию) и высокую паропроницаемость. Образует прочное покрытие, устойчивое к загрязнениям в процессе эксплуатации и надёжно защищающее от неблагоприятных атмосферных воздействий. Входящие в состав специальные добавки, препятствуют росту микроорганизмов на поверхности. Не содержит органических растворителей.
СОСТАВ:	вода, полимерная акриловая дисперсия, белый пигмент – диоксид титана, мраморный порошок, вспомогательные вещества.
РАСХОД:	250-350 г/м ² в зависимости от основания при двухслойном покрытии. При окрашивании рельефной поверхности, расход краски увеличивается и определяется путем пробного нанесения.
ХРАНЕНИЕ:	краску хранить в прохладном месте в плотно закрытой таре. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:	перед использованием краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью и безвоздушным краскопультом. Окрашиваемое основание следует очистить от пыли и других загрязнений, удалить не прочно держащиеся фрагменты старой краски. Окрасочные работы по свежей штукатурке проводить не ранее, чем через 4 недели после ее нанесения. Перед покраской поверхность рекомендуется обработать одной из грунтовок TM CONDOR: Tiefgrund Fassade, Tiefgrund LF, Tiefgrund DP. Второй слой краски наносить через 4-6 часов после нанесения первого. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 часа после нанесения. После покраски рабочий инструмент промыть водой. Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки.
КОЛЕРОВКА:	машинная колеровка по системе Eskarocolor (база А и TR) или ручная колеровка пигментными пастами Vollton TM Condor.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:	Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Срок годности:	Гарантийный срок и срок годности: 24 мес с даты изготовления.

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «КОНДОР»

ул. Лейтенанта Рябцева, 110, 224025 Брест, Республика Беларусь
Тел./факс: (162) 298-850, (162) 298-908, 298-198, (162) 298-533 e-mail: info@condor.by
www.condor.byПредприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB