

# Capatect Faschenputz K 10

Готовая к применению, дисперсионная штукатурка, усиленная силоксаном, для наружных работ.



## Описание продукта

### Область применения

Готовая к применению штукатурка с зерном 1 мм.

Применяется в качестве мелкозернистой штукатурки для:

- теплоизоляционной системы Capatect-WDV-System B
- системы Capatect-VHF-System, вариант B
- бетона,
- старых минеральных покрытий (после предварительного выравнивания)
- выравнивающих штукатурок растворной группы P II + P III по DIN 18 550
- матовых покрытий, выполненных дисперсионными красками и обладающих несущей способностью
- покрытий, выполненных силикатными красками и обладающих несущей способностью.

Не подходит для поверхностей с высолами, а также для поверхностей из пластмассы или дерева.

Не применять для внутренних поверхностей.

### Свойства

- трудно воспламеняемый B1 – DIN 4102
- высокая степень диффузии водяного пара
- атмосфероустойчивый, водоотталкивающий по DIN EN 12086
- прост и удобен в применении
- экологически чистый, со слабым запахом
- основа связующего: дисперсия синтетической смолы согласно DIN 18 558
- разбавляется водой
- щелочеустойчивый, поэтому не омыляется

### Упаковка

Ведро 25 кг

### Цвет

Белый.

Возможно колерование в заводских условиях в цветовой коллекции CaparolColor или Caparol 3D System.

Подходит для колерования на дозирующих установках ColorExpress.

Другие специальные тона с коэффициентом яркости > 20 на заказ.

(Коэффициент яркости < 20 не подходит для теплоизоляционной композиционной системы).

Колерование небольших партий возможно с помощью добавления краски CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (панее Alpinacolor) или Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe.



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Степень глянца        | Добавлять не более 2% краски, т.к. при большем количестве краски консистенция становится слишком жидкой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Хранение              | Матовая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Технические параметры | В сухом, прохладном месте, но не на морозе.<br>Беречь от прямых солнечных лучей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Номер продукта        | <div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Величина максимального зерна:</li> <li>■ Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха <math>s_d H_2O</math>:</li> <li>■ Коэффициент водопоглощения:</li> <li>■ Консистенция:</li> <li>■ Структура:</li> </ul> </div> <div> <p>&lt; 1,0 мм</p> <p>на Capatect Klebe- и Spachtelmasse 190:<br/><math>s_d H_2O</math> макс. 0,6 м (DIN EN ISO 7783-2)</p> <p><math>w &lt; 0,2 \text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч}^{0,5})</math> согласно DIN 1062</p> <p>пастообразная</p> <p>гладкой штукатурки</p> </div> </div> |
|                       | 692                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Применение

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подготовка подложки | <p>Поверхность должна быть ровной, чистой, сухой, прочной, без разделяющих веществ, обладать несущей способностью.</p> <p>Абсолютная ровность является условием для качественного покрытия, т.к. мелкозернистая штукатурка не может выровнять неровность поверхности.</p> <p>Покртия, выполненные лаковыми и дисперсионными красками и штукатурками на основе синтетических смол и не обладающие несущей способностью, а также минеральные покрытия, не обладающие несущей способностью, полностью удалить.</p> <p>Прочные покрытия очистить сухим или мокрым способом.</p> <p>Поверхности, пораженные плесенью, мхами или водорослями, очистить с помощью струи воды под напором при соблюдении административных предписаний. Промыть продуктом Capatox и хорошо высушить.</p> <p>Покртия, загрязненные промышленными газообразными отходами или копотью, очистить с помощью струи воды под напором с добавлением специальных чистящих средств, при соблюдении административных предписаний. Окружающие поверхности закрыть.</p> |
| Структура покрытия  | <p>Грунтовочное и промежуточное покрытия перед последующей обработкой должны быть сухими.</p> <p><b>Теплоизоляционные композиционные системы Capatect-WDVS B и Capatect-VHFB:</b></p> <p><i>Новые минеральные массы для армирования:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ грунтовочный слой Putzgrund 610.</li> </ul> <p><i>Новые массы для армирования без содержания цемента:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ грунтовочный слой не требуется;</li> <li>■ при длительном времени простоя (напр., в течение зимы) подверженные атмосферным воздействиям армированные слои загрунтовать продуктом -Putzgrund 610.</li> </ul> <p><b>Бетон без покрытия:</b></p> <p><i>Прочная, обладающая несущей способностью поверхность:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ грунтовочный слой Putzgrund 610.</li> </ul> <p><i>Грубо пористые, с лёгкой осыпью песка, впитывающие поверхности:</i></p>                                                                                                 |

- грунтовочный слой OptiGrund E.L.F.;
- промежуточный слой Putzgrund 610.

*Мелящие поверхности:*

- грунтовочный слой Dupa-grund;
- промежуточный слой Putzgrund 610.

**Штукатурки растворных групп Р II и Р III:**

*Новые штукатурки:*

- не обрабатывать в течение 2–4 недель;
- грунтовочный слой Putzgrund 610.

*Грубо пористые, с лёгкой осыпью песка, впитывающие поверхности:*

- грунтовочный слой OptiGrund E.L.F.;
- промежуточный слой Putzgrund 610.

*Сильно впитывающие, мучнистые поверхности:*

- грунтовочный слой Dupa-grund;
- промежуточный слой Putzgrund 610.

**Матовые покрытия, выполненные дисперсионными красками и обладающие несущей способностью:**

*Слабо впитывающие поверхности:*

- грунтовочный слой Putzgrund 610.

*Загрязнённые, пылящие поверхности:*

- очистить с помощью струи воды под напором при соблюдении административных предписаний;
- грунтовочный слой Dupa-grund, на 20% разбавленный денатурированным спиртом;
- промежуточное покрытие Putzgrund 610.

**Покрытия, выполненные силикатными красками и обладающие несущей способностью:**

*Прочные покрытия:*

- очистить сухим или мокрым способом;
- грунтовочный слой Putzgrund 610.

**Отштукатуренные или бетонные поверхности с трещинами:**

- покрыть материалом Cap-elast.

Расход

| Produkt-Nr.              | Структура                           | Зерно<br>(мм) | Примерный<br>расход<br>(кг/м <sup>2</sup> ) |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| Capatect-Faschenputz K10 | Структура мелкозернистой штукатурки | 1,0           | 2,0                                         |

**При указании расхода не учитываются потери при осыпании и усадке. Необходимо учитывать отклонения, зависящие от объекта или обусловленные применением.**

Условия применения

Во время нанесения и высыхания температура окружающего воздуха и подложки должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сушка/время сушки    | <p>Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном ветре, тумане или высокой влажности воздуха.</p> <p>При температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % через 24 часа поверхность высыхает «от пыли». Штукатурка полностью высыхает, может подвергаться нагрузке, и можно проводить её дальнейшую обработку через 2 – 3 дня.</p> <p>При высыхании происходят физические процессы, т.е. образование плёнки дисперсии и испарение жидкости. Поэтому в прохладное время года и при повышенной влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Чистка инструментов  | Сразу после применения почистить инструменты водой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Подготовка материала | <p>Содержимое упаковки тщательно перемешать с помощью медленно вращающейся мешалки. При необходимости для регулирования консистенции разбавить водой; макс. 2%.</p> <p>Нанести штукатурную массу полным слоем с помощью кельмы из нержавеющей стали, снять излишки до толщины зерна.</p> <p>Структурировать с помощью пластиковой или полиуретановой кельмы. Работать нужно всегда одинаковыми кельмами.</p> <p>Возможные брызги материала смыть большим количеством воды.</p> <p>При нормальной нагрузке штукатурка Capatect-Faschenputz K10 обеспечивают необходимую защиту от водорослей и грибка. Если требуется более сильная защита, то можно нанести двойной слой материалом ThermoSan.</p> <p>Штукатурка Capatect-Faschenputz K10 не предназначена для горизонтальных поверхностей, подвергающихся воздействию воды.</p> <p>Для защиты от дождя во время высыхания каркас необходимо покрыть тентом.</p> |
| Замечание            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Замечание

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указания для безопасного применения                              | <p>Вредно для водных организмов. При длительном присутствии в водоемах может оказывать вредное воздействие. Хранить дальше от детей. При попадании в глаза сразу тщательно промыть водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу сразу смыть большим количеством воды с мылом. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. При попадании внутрь сразу обратиться к врачу, т.к. может быть повреждена флора кишечника. Не вдыхать туман при распылении.</p> |
| Утилизация                                                       | Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, засохшие остатки – как засохшие краски или как бытовой мусор.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Информации по безопасности / пометки опасностей и для транспорта | <p>см. паспорт безопасности.</p> <p>см. также ТИ на следующие продукты:</p> <p>Nr. 659 Putzgrund 610</p> <p>Nr. 652 Dupa-grund</p> <p>Nr. 660 OptiGrund E.L.F.</p> <p>Nr. 160 Cap-elast</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Код продуктов ЛКМ                                                | M-DF02 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Техническая информация СТ692R NOE · Состояние на Декабрь 2011

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de