



ТРАДИЦИИ НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА

Condor

Защитный лак
для саун и бань

Lack
Haus Proff

SAUNA LACK

Полуматовый. Водоразбавимый
Защищает от загрязнений. Повышенное водоотталкивание
Жаростойкость 110°



Наименование продукции:	Лак водно-дисперсионный акриловый «Sauna Lack» ТУ РБ 200551259.007-2003
Краткая характеристика материала:	Защитный лак для саун и бань
Фасовка (кг)	Масса: 0,9 кг; 2,3 кг.
НАЗНАЧЕНИЕ:	для защиты обшитых деревом стен и потолков, оконных рам, дверей, плинтусов во влажных помещениях, а также в условиях высоких температур, характерных для саун и бань. Не рекомендуется для обработки полков, банных скамеек и полов.
СВОЙСТВА:	полуматовый водоразбавляемый акриловый лак для обработки деревянных поверхностей во влажных помещениях. Хорошо впитывается, быстро сохнет. Создает водо- и грязеотталкивающее покрытие, устойчивое к частому мытью. Содержит компоненты, препятствующие росту синевы и плесени. Защищает поверхность от влаги, загрязнений и высоких температур. После высыхания образует прозрачное покрытие.
СОСТАВ:	вода, дисперсия акрилового сополимера, вспомогательные вещества.
РАСХОД:	100-200 г/м ² в зависимости от количества слоев и структуры поверхности.
ХРАНЕНИЕ:	в прохладном месте в плотно закрытой таре. Максимально и минимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С. Избегать замораживания.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:	обрабатываемая поверхность должна быть очищена от грязи, жира и пыли. С ранее лакированных поверхностей удалить старое отслаивающееся покрытие, зачистить поверхность шкуркой. Новые деревянные поверхности отшлифовать. Перед применением лак тщательно перемешать. Наносить мягкой кистью или лаковым валиком вдоль волокон дерева в два слоя, а в парильных помещениях – в один. Второй слой наносить не ранее, чем через 2 часа после нанесения первого. Перед нанесением второго слоя поверхность рекомендуется слегка отшлифовать. При необходимости лак можно разбавить водой (не более 5 %). Наносить при температуре + 20 °С время выдержки покрытия до эксплуатации – 24 ч, время полного высыхания покрытия и обретения им заданных защитных свойств – 2 недели. Перед нанесением лака возможна обработка окрашиваемой поверхности непленкообразующими пропитками, грунтовками и морилками на водной основе.
ЦВЕТ:	бесцветный
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:	Беречь от детей! При попадании лака в глаза или на кожу – промыть водой!
Срок годности:	Гарантийный срок и срок годности: 24 мес с даты изготовления.