

СТ 40

Структурная акриловая краска

Краска для отделки поверхностей строительных конструкций внутри и снаружи зданий

СВОЙСТВА

- широкая цветовая палитра;
- ярко выражена фактура;
- хорошая укрывистость.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Структурная акриловая краска Ceresit СТ 40 предназначена для окраски поверхностей строительных конструкций и элементов внутри и снаружи зданий. Снаружи зданий - по минеральным основаниям (бетон, кирпич, цементно-песчаные штукатурки). Внутри помещений - по минеральным основаниям (в том числе гипсовые штукатурки). Может также служить в качестве декоративно-защитного слоя в легких штукатурных системах утепления наружных стен зданий при использовании в качестве утеплителя пенополистирольных плит.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Краску Ceresit СТ 40 можно применять на ровных, сухих, плотных основаниях, очищенных от веществ, препятствующих адгезии (жир, битум, пыль и т.п.):

- традиционные цементные, известковые и цементно-известковые штукатурки (возраст более 14 суток), бетон (возраст более 28 суток), загрунтованные глубокопроникающей грунтовкой Ceresit СТ 17 или грунтовой краской Ceresit СТ 16;
- гипсовые шпатлевки и штукатурки (только внутри зданий) с влажностью менее 1%, загрунтованные глубокопроникающей грунтовкой Ceresit СТ 17 или грунтовой краской Ceresit СТ 16;
- гипсоволоконные и гипсокартонные плиты (только внутри зданий), установленные в соответствии с рекомендациями производителей плит, загрунтованные глубокопроникающей грунтовкой Ceresit СТ 17 или грунтовой краской Ceresit СТ 16;
- прочные малярные покрытия с хорошей адгезией к основанию, при необходимости загрунтованные грунтовой краской СТ 16. Неровности и поврежденные поверхности традиционных штукатурок и бетонных оснований необходимо тщательно отремонтировать с помощью полимерминеральной шпатлевки Ceresit СТ 29 или выравнивающей смеси Ceresit Штукатурка. Необходимо проверить прочность существующих минеральных покрытий. Существующие загрязнения, слои с низкой прочностью, малярные покрытия из известковых и клеевых красок, остатки обоев и клеев необходимо полностью удалить. Перед нанесением краски окрашиваемую поверхность полностью очищают от мела, известковых и силикатных красок, а также от непрочных держащихся покрытий. Глянцевые поверхности зашкурить и обеспылить, загрунтовать глубокопроникающей грунтовкой Ceresit СТ 17 или грунтовой краской Ceresit СТ 16.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Структурную акриловую краску Ceresit СТ 40 перед применением следует тщательно перемешать. Краска наносится на поверхность кистью, валиком или шпателем, а для создания структуры раска-



тывается валиком или другим малярным инструментом, возможно нанесение механизированным способом. Время высыхания краски прежде всего зависит от температуры окружающей среды и влажности воздуха. При нормальных климатических условиях (температура +20 °C и относительная влажность воздуха 60%) время высыхания краски не более 4 часов. Не использовать ржавые инструменты и емкости.

Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно, используя материал одинаковой консистенции. В случае перерыва в работе рекомендуется приклеить малярную ленту вдоль линии, где планируется завершение работы, нанести на нее структурную краску. После чего ленту удалить вместе с остатками свежей краски. При возобновлении работы нанесение краски продолжить от обозначенного места. Край нанесенной ранее краски можно защитить с помощью самоклеющейся ленты. Поверхности, не предназначенные для окраски (двери, окна и т.п.), следует тщательно защитить, например, пленкой. Обеспечить защиту кустарников и других растений. Высохшая краска устойчива к механическим воздействиям. Сразу после окончания работ инструмент тщательно вымыть.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При нанесении краски для получения однородной фактуры необходимо применять инструменты одного вида. При выполнении наружных работ следует избегать нанесения краски на сильно нагреваемые поверхности, например, поверхности, находящиеся непосредственно под воздействием прямых солнечных лучей. Свежеокрашенные поверхности необходимо защищать от дождевых

осадков до полного высыхания (рекомендуется прикрывать строительные леса). Не смешивать материал с другими красками, красителями и вяжущими. Частично использованную упаковку необходимо тщательно закрыть, а ее содержимое использовать в наиболее короткий срок.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять при температуре основания от +5 °С до +25 °С и относительной влажности до 80%. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время высыхания краски может измениться. Для сохранения равномерности цвета рекомендуется при работе на однородных и больших поверхностях использовать материалы из одной партии, указанной на упаковке, либо смешав содержимое упаковок из разных партий.

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с глазами и кожей. Использовать индивидуальные средства защиты. В случае попадания продукта в глаза обильно промыть их водой и обратиться к врачу. Не допускать попадания в грунтовые воды, почву.

Информация, приведенная в настоящем техническом листе, определяет область применения материала и способ проведения работ, но при этом не может заменить соответствующей подготовки исполнителя работ. Кроме изложенной информации, при работе с материалом следует руководствоваться действующими нормативами в строительстве. При сомнении в возможности применения материала в конкретных условиях следует самостоятельно испытать его в достаточном количестве или обратиться за консультацией к производителю. Вышеизложенная информация не может служить основанием для безусловной ответственности производителя. Производитель не несет ответственности за применение материала в целях и условиях, не предусмотренных настоящим описанием.

ХРАНИЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в оригинальной неповрежденной упаковке при положительных температурах. Срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке. Предохранять от замораживания и попадания прямых солнечных лучей.

Остатки краски подлежат утилизации как бытовой мусор. Пустая полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки. По истечении срока хранения подлежит утилизации как бытовой мусор.

УПАКОВКА

Пластиковые ведра 15 л (24 кг).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	дисперсия акриловых смол с минеральными наполнителями и пигментами
Плотность:	около 1600 кг/м ³
Температура применения:	от +5 °С до +25 °С
Стойкость к осадкам:	примерно через 12 часов
Ориентировочный расход*:	0,7-1,5 л/м ² (1,1-2,4 кг/м ²)

*Расход продукта зависит от неровностей и впитывающей способности основания, а также от способа нанесения и вида инструмента. Фактический расход определяется путем пробного нанесения.

Соответствует ТУ ВУ 690314863.001-2009 «Краски водно-дисперсионные Ceresit. Технические условия».

Соответствует требованиям ТР2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность».

Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям на территории Таможенного союза.