



ТРАДИЦИИ НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА

# Condor

Краска для помещений  
с высокими гигиеническими требованиями

**Spezial  
Haus Proff**

## LAUBGLANZ

Шелковистая. Устойчива к дезинфекции  
Стойкая к конденсату влаги  
Высший класс износостойкости и очищения



<b>Наименование продукции:</b>	краска водно-дисперсионная «Laubglanz» ТУ РБ 28882332.001-98
<b>Краткая характеристика материала:</b>	краска для помещений с высокими гигиеническими требованиями
<b>Фасовка (кг)</b>	1кг; 2,3кг; 4,5кг; 9кг.
<b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b>	для получения стойких к частому мытью покрытий стен и потолков внутри жилых и административных помещений, в том числе с повышенной влажностью. Рекомендуется для помещений с высокими эксплуатационными и гигиеническими требованиями (в медицинских и учебных учреждениях, детских садах, учреждениях общественного питания, клубах, студиях и т.п.).
<b>СВОЙСТВА:</b>	белая краска с шелковистым блеском для окраски минеральных (шпатлевка, бетон, штукатурка, гипсокартон и др.) и деревянных поверхностей. Загрязненные в процессе эксплуатации окрашенные поверхности можно многократно зачищать влажной губкой с применением неабразивных моющих средств. После высыхания образует гладкое, особо прочное покрытие, устойчивое к обработке дезинфицирующими растворами. Устойчива к воздействию статической влаги и многократному мытью (1 класс влажного истирания согласно DIN EN 13 300). Не содержит органических растворителей. Пожаро- и взрывобезопасна.
<b>СОСТАВ:</b>	вода, полимерная акриловая дисперсия, белый пигмент – диоксид титана, мраморный порошок, вспомогательные вещества.
<b>РАСХОД:</b>	200-250 г/м <sup>2</sup> при двухслойном покрытии.
<b>ХРАНЕНИЕ:</b>	краску хранить в прохладном месте в плотно закрытой таре. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С.
<b>СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:</b>	перед использованием краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или безвоздушным краскопультом. Окрашиваемое основание следует очистить от загрязнений, удалить непрочно держащиеся фрагменты старой краски. Для получения качественного и долговечного покрытия окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать одной из грунтовок TM CONDOR: Tiefgrund LF, Tiefgrund AS, Tiefgrund Bio. Второй слой краски наносить через 4 – 6 часов после нанесения первого. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 часа после нанесения. После покраски рабочий инструмент промыть водой. Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки.
<b>ЦВЕТ, КОЛЕРОВКА:</b>	белая. Машинная колеровка по системе Eskarocolor (база А и TR) или ручная колеровка пигментными пастами Vollton TM Condor.
<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:</b>	Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
<b>Срок годности:</b>	Гарантийный срок и срок годности: 24 мес с даты изготовления.