



Fusion

COLORI

colours - couleurs - farbe - ЦВЕТА



Cream



Pearl



Musk



Coffee

FORMATI

sizes - formats - format - ФОРМАТЫ



30x60 (12"x24") NATURALE
29,7x59,5 (24"x24") RETTIFICATO



14,8x59,5 (6"x24") RETTIFICATO




9,8x59,5 (4"x24") RETTIFICATO



FUGA 2 mm
PER RETTIFICATO



FUGA 3 mm
PER NATURALE



POSA 1/4



DIN 51130
R9



B.C.R.A. ≥ 0,40
Cuoio asciutto
Dry leather
Cuir sec
Trackenes Leder
Сухой резина
0,63



B.C.R.A. ≥ 0,40
Gomma bagnata
Wet rubber
Caoutchouc mouillé
Nasser Gummi
Мокрая резина
0,47

Cream



30x60 (12"x24")
7661181 Naturale
7661421 Naturale Rett.

76 ●
84 ●



14,8x59,5 (6"x24")
7662021 Naturale Rett.

93 ●



9,8x59,5 (4"x24")
7662251 Naturale Rett.

93 ●

Pearl



30x60 (12"x24")
7661201 Naturale
7662001 Naturale Rett.

76 ●
84 ●



14,8x59,5 (6"x24")
7662041 Naturale Rett.

93 ●



9,8x59,5 (4"x24")
7662271 Naturale Rett.

93 ●

Musk



30x60 (12"x24")
7661171 Naturale
7661431 Naturale Rett.

76 ●
84 ●



14,8x59,5 (6"x24")
7662031 Naturale Rett.

93 ●



9,8x59,5 (4"x24")
7662261 Naturale Rett.

93 ●

Coffee



30x60 (12"x24")
7661191 Naturale
7661411 Naturale Rett.

76 ●
84 ●



14,8x59,5 (6"x24")
7662011 Naturale Rett.

93 ●




9,8x59,5 (4"x24")
7662241 Naturale Rett.

93 ●



Grid 1,5x10 (0,6"x3,75")



29,7x29,7 (12"x12")
7662121 Pearl Rett. 135 ●



29,7x29,7 (12"x12")
7662111 Musk Rett. 135 ●



29,7x29,7 (12"x12")
7662101 Cream Rett. 135 ●



29,7x29,7 (12"x12")
7662091 Coffee Rett. 135 ●



29,7x29,7 (12"x12")
7662131 Multicolor Rett. 135 ●

Listello Metal



5x29,7 (2"x12")
7662199 Musk/Pearl Rett. 75 ▲



Matita Acciaio



2,5x29,7 (1"x12")
7661219 Rett. 62 ▲



Ang. Acciaio



2,5x2,5 (1"x1")
7661229 Rett. 16 ▲



Listello Red Stick




2x29,7 (0,8"x12")
7662159 Rett. 38 ▲



Inserto Red Stick *



1,5x10 (0,6"x4")
7662149 16 ▲



* L'Inserto Red Stick 1,5x10 può essere inserito a piacere nel Decoro Grid 29,7x29,7

PEZZI SPECIALI trims - pieces speciales - formstücke - СОБЫЕЭЛЕМЕНТЫ



Battiscopa Naturale
7,5x30 (3"x12")

- 7668881 Coffee Naturale
- 7668891 Cream Naturale
- 7668901 Musk Naturale
- 7669001 Pearl Naturale

14 ▲ 32



Battiscopa Naturale
7,5x60 (3"x24")

- 7662671 Coffee Naturale
- 7662681 Cream Naturale
- 7662691 Musk Naturale
- 7662701 Pearl Naturale

34 ▲ 14

IMBALLI packing - emballages - verpackung - УПАКОВКА

	mm.	PCS / BOX	M2 / BOX	BOX / PLT	M2 / PLT	KG. / PLT
30x60	9	7	1,26	40	50,4	1040
29,7x59,5 Rett.	9	7	1,24	40	49,6	1000
14,8x59,5 Rett.	9	14	1,23	40	49,2	1000
9,8x59,5 Rett.	9	20	1,17	36	42,12	810
29,7x29,7 Grid	9	11	0,97	32	31,04	608



Coffee Grid 29,7x29,7 (12"x12")

GM		GRES PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA		GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006		CE	
		PORCELAINED STONEWARE WITH MASS COLOURING GRES CERAME AVEC PATE COLOREE DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG GRES PORCELÁNICO CON COLORACIÓN EN MASA ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ				Bla GL	
Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologias Символы	Caratteristiche Features Caracteristiques Eigenschaften Características Характеристика	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida Единица измерения	Valore medio Saime Saime mean value Valeur moyenne Saime Durchschnittswert-Saime Valor medio Saime Среднее значение Saime	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемое значение	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo Метод испытания		
	Dimensione lati Dimensions-Lenght and widht Dimensions-Longueur et largeur Masse-Länge und Breite Dimensiones-Longitud y ancho Размеры сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2		
	Rettilineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilíneidad de los lados Прямолинейность сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2		
	Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas Ортогональность кромок	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2		
	Planarità Flatness Planéité Ebenförmigkeit Planidad Плоскостность	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2		
	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Grosor Толщина	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2		
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение	%	< 0,2	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3		
	Sforzo di rottura Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura Разрушающее усилие	N	> 1600	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4		
	Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Модуль разрыва	N/mm²	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4		
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coefficiente de dilatación térmica lineal Линейное тепловое расширение	°MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-8		
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistyance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico Стойкость к перепадам температуры	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-9		
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance au tâches Flecken Beständigkeit Resistencia a las manchas Стойкость к образованиюя пятен	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14		
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos Стойкость к бытовым химикатам	-	conforme conform conforme gleichmässig conforme соответствует	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13		
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей	-	MIN GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung СООГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ	UNI EN ISO 10545-13		
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo Морозостойкость	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste стойкий	richiesta request demande anfrage solicitud требуемое значение	UNI EN ISO 10545-12		
	Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores Цветостойкость	-	stabile stable stable estabil estable стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	DIN 51094		
	E' a disposizione della gentile clientela la lista dei nostri articoli certificati dall'ente UNI CERTIQUALITY The list of our items certified by "UNI" is available for our customers Pour tous nos clients est disponible la liste de nos produits avec la certification UNI Den Kunden steht eine Aufstellung zur Verfügung der Artikeln die mit UNI Zertifikat bescheinigt wurden La lista de nuestros artículos certificados por el Instituto UNI está a disposición de la estimada clientela. Мы можем предоставить в распоряжении наших заказчиков перечень нашей продукции, сертифицированной органом UNI						