

Fassadenfarbe



Struktur Структурная краска для фасадов и интерьеров

Структурное покрытие



Наименование продукции:	Краска водно-дисперсионная Fassadenfarbe-Struktur ТУ РБ 28882332.001-98
Краткая характеристика материала:	водно-дисперсионная акриловая краска для наружных и внутренних работ, рельефная
Фасовка (кг)	Масса: 15 кг; 25 кг; 50 кг
НАЗНАЧЕНИЕ:	Для создания структурных декоративно-защитных покрытий на новых минеральных основаниях (бетон, газобетон, цементно-волокнистые плиты, штукатурка, шпатлевка, кирпичная кладка и др.), гипсокартон, ДВП, ДСП, а так же на ранее окрашенных водно-дисперсионными красками поверхностях. Образующее покрытие скрывает мелкие дефекты поверхности (небольшие трещины, легкое пузырение бетона, неровности стены) и создает эффект оптического выравнивания стен. Может применяться для малярных работ внутри помещений с повышенной влажностью воздуха и высокими эксплуатационными требованиями.
СВОЙСТВА:	белая, матовая краска с высокой адгезией к основанию и укрывистостью. Легко наносится. Образующее покрытие устойчиво к воздействию неблагоприятных атмосферных условий.
СОСТАВ:	вода, полимерная акриловая дисперсия, белый пигмент – диоксид титана, мраморный порошок, вспомогательные вещества.
Размер фракции наполнителя:	0,5 - 1,0мм
РАСХОД:	650 - 1100 г/м2 в зависимости от способа нанесения, а так же структуры и впитывающей способности окрашиваемой поверхности. При окрашивании проблемных поверхностей, или поверхностей с глубокими дефектами и неровностями - расход определяется экспериментальным путем.
ХРАНЕНИЕ:	краску хранить в складских помещениях в плотно закрытой таре. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:	перед использованием краску тщательно перемешать. Наносить валиком или распылением с помощью краскопульта (сопло 6 (или 4) мм; давление 3,5 - 4,0 атм; расстояние 15-25см; полный отжим клапана). Окрашиваемое основание следует очистить от пыли и других загрязнений, удалить не прочно держащиеся фрагменты старой краски. Свежештукатуренные поверхности перед окраской необходимо выдерживать в течение четырех недель. Перед покраской поверхность рекомендуется обработать одной из грунтовок ТМ CONDOR: Tiefgrund Fassade, Tiefgrund LF, Tiefgrund DP. Второй слой краски наносить через 6 часов после нанесения первого. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 часа после нанесения. После покраски рабочий инструмент промыть водой. Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки.
КОЛЕРОВКА:	Машинная колеровка по системе Eskarocolor или ручная колеровка пигментными пастами Vollton ТМ Condor.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:	Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Срок годности:	Гарантийный срок и срок годности: 24 мес с даты изготовления.