



ТРАДИЦИИ НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА

**Condor**

# Ekofest

**кухня и ванная** Влагостойкая моющаяся  
краска для стен и потолков**защита от плесени  
многokrатное мытьё**

<b>Наименование продукции:</b>	Краска водно-дисперсионная «Ekofest» ТУ РБ 28882332.001-98
<b>Краткая характеристика материала:</b>	ВЛАГОСТОЙКАЯ моющаяся краска для стен и потолков
<b>Фасовка (кг)</b>	масса: 1,5 кг; 3,75 кг; 7,5 кг; 15 кг; 22,5 кг
<b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b>	для покраски стен и потолков в помещениях, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности. Рекомендуется для помещений, где в результате воздействия влаги возможно поражение поверхностей грибок или плесенью (ванные, кухни, прачечные, подвалы и т.д.), а также помещений, нуждающихся в систематической интенсивной влажной уборке (столовые, кафе, бытовые помещения).
<b>СВОЙСТВА:</b>	матовая краска с высокой адгезией к основанию и укрывистостью. Специальные добавки, содержащиеся в краске, предотвращают появление грибка и плесени на окрашенной поверхности. После высыхания краска образует равномерное матовое покрытие, устойчивое к воздействию статической влаги и многократному мытью (1 класс влажного истирания согласно DIN EN 13 300). Не содержит органических растворителей, без запаха.
<b>СОСТАВ:</b>	вода, полимерная акриловая дисперсия, белый пигмент – диоксид титана, мраморный порошок, вспомогательные вещества.
<b>РАСХОД:</b>	250-300 г/м <sup>2</sup> при двухслойном покрытии.
<b>ХРАНЕНИЕ:</b>	краску хранить в прохладном месте в плотно закрытой таре. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С.
<b>СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:</b>	перед использованием краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или безвоздушным краскопультом. Окрашиваемое основание следует очистить от пыли и других загрязнений, удалить непрочные держателеся фрагменты старой краски. Для получения качественного и долговечного покрытия окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать одной из грунтовок ТМ CONDOR: Tiefgrund LF, Tiefgrund AS, Tiefgrund Bio. Второй слой краски наносить через 4 – 6 часов после нанесения первого. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 часа после нанесения. После покраски рабочий инструмент промыть водой. Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки.
<b>КОЛЕРОВКА:</b>	машинная колеровка по системе Eskarocolor или ручная колеровка пигментными пастами Vollton ТМ Condor.
<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:</b>	Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
<b>Срок годности:</b>	Гарантийный срок и срок годности: 24 мес с даты изготовления.