



ТРАДИЦИИ НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА

Condor

Tiefgrund LF

Универсальная грунтовка

для пористых минеральных и деревянных поверхностей



Наименование продукции:	Грунтовка водно-дисперсионная "Tiefgrund LF" ТУ РБ 28882332.001-98
Краткая характеристика материала:	Универсальная акриловая грунтовка для пористых минеральных и деревянных поверхностей.
Фасовка (кг)	Масса: 0,5 кг; 2 кг; 5 кг; 10 кг; 20 кг
НАЗНАЧЕНИЕ:	для грунтования пористых минеральных (шпатлевка, штукатурка, гипсокартон, кирпич, бетон и др.) и деревянных поверхностей под покраску, оклейку обоями, облицовку керамической плиткой, под нанесение декоративной штукатурки, для наружных и внутренних работ.
СВОЙСТВА:	грунтовка глубоко проникает и закрепляет осыпающиеся поверхности. Кроме того, TIEFGRUND LF снижает впитывающую способность окрашиваемых оснований, увеличивает адгезию (сцепляемость) последующего слоя краски с основанием и уменьшает ее расход. Не содержит органических растворителей.
СОСТАВ:	вода, полимерная акриловая дисперсия, вспомогательные вещества.
РАСХОД:	30-100 г/м ² при однослойном нанесении, в зависимости от впитывающей способности поверхности
ХРАНЕНИЕ:	в прохладном месте в плотно закрытой таре при температуре не ниже + 5 °С и не выше + 40 °С. Избегать замораживания.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:	грунтовка TIEFGRUND LF является концентратом. Для грунтования нормально впитывающих поверхностей (напр. цементно-песчаная штукатурка) разбавить чистой холодной водой в соотношении 1:3, для слабо впитывающих (напр. гипсокартон, древесина) - 1:2. Не применять в неразбавленном виде! Наносить кистью, валиком или распылителем при температуре основания и окружающего воздуха не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Проблемные (осыпающиеся) поверхности грунтовать дважды с интервалом не менее чем 6 ч. Покраску загрунтованной поверхности проводить после полного высыхания грунтовки не ранее, чем через 12 ч после ее нанесения. После покраски рабочий инструмент промыть водой. Остатки высохшей грунтовки подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:	Беречь от детей! При попадании грунтовки в глаза или на кожу – промыть водой!
Срок годности:	Гарантийный срок и срок годности: 24 мес с даты изготовления.