

# Calcino-Imprägnierpaste

Минеральная паста для пропитки уплотненной поверхности Calcino-Decor в качестве защиты от загрязняющих жидкостей.



## Описание продукта

Область применения	Минеральная паста для пропитки уплотненной поверхности Calcino-Decor в качестве защиты от загрязняющих жидкостей. Так как карбонатизации (отвердения известковых продуктов за счет поглощения CO <sub>2</sub> из воздуха) происходит в течение длительного времени и в этот период колерованная шпатлевка Calcino-Decor еще не полностью затвердевает, мы рекомендуем обязательно использовать пропитку Calcino-Imprägnierpaste. Пасту для пропитки рекомендуется наносить тонким слоем шпателем с двойной лопаткой, а затем разравнивать. (Передний край предварительно отшлифовать влажной наждачной бумагой 400).
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Не содержит жиров, бесцветный, без запаха</li> <li>■ Чисто минеральный</li> <li>■ Высокая диффузионная и поглощающая способность</li> <li>■ Не содержит растворителей</li> </ul>
Упаковка	Пластмассовые банки по 0,750 кг
Цвет	Бесцветный
Хранение	Хранить в прохладном, защищенном от мороза месте, по возможности при температуре не ниже 5 °C. Начатые емкости хранить герметично и плотно закрытыми, чтобы не допустить агглютинации и высыхания.

## Применение

Подходящие подложки	Подложки должны быть сухими, чистыми, без разделяющих веществ.
Метод нанесения	Чтобы не нарушать процесс карбонатизации извести, поверхность должна затвердевать в течение 3 - 6 дней без пропитки. Преждевременное нанесение может привести к изменению цвета. Нанести Calcino-Imprägnierpaste на подлежащей износу венецианской кельмой или лучше мягкой неворсистой салфеткой равномерным тонким слоем. При этом не превышать норму расхода 30 - 40 г/м <sup>2</sup> . Через некоторое время, необходимое для отвода воздуха, удалить избыток материала мягкой салфеткой. Еще раз протереть после высыхания. Нанесение слишком большого количества пасты для пропитки приводит к образованию легкого белого налета (избытка пемзового порошка), который не является причиной рекламаций по качеству, его можно уменьшить, протерев поверхность еще раз.
Расход	30 – 40 г/м <sup>2</sup>
Условия применения	Нижний предел температуры при нанесении покрытия: +10 °C для циркуляционного воздуха и подложки.
Инструменты	Нанести Calcino-Imprägnierpaste на подлежащей износу венецианской кельмой или лучше мягкой неворсистой салфеткой равномерным тонким слоем.



Чистка инструментов

Сразу после использования промыть водой.  
При нанесении обязательно следить за чистотой инструмента.

## Замечание

Очистка и уход

Паста для пропитки Calcino-Imprägnierpaste не обеспечивает защиту от попадания непосредственно разбрызгиваемой воды (образование известковых пятен), а также от загрязнения жирами, кислотами, смолой, чаем или кофе и окрашивающими веществами. Легкие загрязнения поверхностей можно удалить теплой водой, добавив при необходимости нейтральное бытовое чистящее средство. Внимание: Не использовать растворяющие известь чистящие средства!

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

- Хранить в недоступном для детей месте.
- При попадании в глаза сразу промыть водой.
- Не допускать попадания в канализацию, водоемы или в почву.

Утилизация

На повторную переработку сдавать только полностью опорожненные емкости.

- Жидкие остатки материала можно утилизировать как отходы красок на водной основе,
- засохшие остатки материала – как затвердевшие краски или как бытовые отходы.

Декларация состава

Кварцевый порошок, глицерин, вода

Техническая консультация

В данном печатном издании невозможно рассмотреть все встречающиеся на практике виды подложек и способы их подготовки. При необходимости обработки подложек, не описанных в настоящей Технической информации, необходимо связаться с нами или с работниками наших филиалов. Мы всегда готовы дать Вам подробную консультацию по каждому конкретному объекту.

Центр обслуживания

Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».

## Техническая информация D1905R NOE · Состояние на Декабрь 2011

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de