

AKRIT 7

МОЮЩАЯСЯ ШЁЛКОВОМАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН

- Акрилатная, водоразбавимая
- Выдерживает многократную влажную уборку
- Тонировка - более 10 000 тонов



AKRIT 7	
Сфера применения	Краска предназначена для окрашивания стен и потолков в жилых и конторских помещениях, в том числе с повышенной влажностью и в помещениях, где требуется влажная уборка: ЖИЛЫЕ И КОНТОРСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ, КУХНИ, КОРИДОРЫ, ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ, САЛОНЫ, СТУДИИ. Применяется для внутренних работ по новым или ранее окрашенным поверхностям из бетона, газобетона, гипсокартонных плит, загрунтованным ДСП, ДВП, по кирпичным, зашпаклеванным, оштукатуренным, а также по поверхностям, оклееным стекловолокнистыми обоями и другими окрашиваемыми отделочными материалами. Не подходит для окраски полов, дверей и мебели.
Свойства	Краска легко наносится валиком, не разбрызгивается при работе. Образует прочное влагостойкое покрытие, выдерживающее частое мытье с применением моющих средств. Для мытья окрашенной поверхностью использовать воду и, при необходимости, нейтральные и слабощелочные моющие средства. Не использовать абразивные чистящие средства а также жесткие губки и щетки. Сильное трение может сделать поверхность глянцевой. Покрытие приобретает окончательную износостойкость примерно через 4 недели.
Вид окрашенной поверхности	Шелковоматовая
Подготовка поверхности	Окрашиваемая поверхность должна быть тщательно очищена от отслаивающегося материала, грязи и пыли. Поверхности, ранее окрашенные эмалевой или масляной краской, обработать наждачной бумагой до матовости. Сильно загрязненные или жирные поверхности промыть 3-5% раствором соды, затем ополоснуть водой и высушить. Трещины и выбоины зашпаклевать подходящей шпаклевкой (FINE FILLER, AQUA FILLER и т.п.). Часто увлажняемые и подверженные образованию плесени поверхности перед покраской должны быть обработаны средством BIOTOL. Пористые и пылящие поверхности обработать влагоизолятором AQUASTOP.
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Для нанесения первого слоя краску можно разбавить водой до 5% по объему. Наносить в 2 слоя валиком или распылителем при температуре 10 ... 25°C и относительной влажности не более 80%. При окрасочных работах, проводимых в неблагоприятных условиях (сквозняки, использование нагревательных приборов, высокая температура или низкая влажность воздуха) рекомендуем использовать средство для замедления высыхания TIME +. При нанесении безвоздушным распылением использовать сопло 0,021 – 0,027".
Рабочие инструменты	Валик, безвоздушный распылитель. По окончании работ промыть водой с мылом.
Рабочая температура	Выше 10°C
Тип связующего	Акрилат
Разбавитель	Вода, до 5%
Расход (на каждый слой)	6 ... 10 м ² /л
Время высыхания	1 ... 2 часа при 20°C и относительной влажности воздуха 50%
Стойкость к влажному истиранию	I класс по DIN EN13300, 200 циклов, <5 микрон
Плотность	Около 1,4 кг/л
Сухой остаток	Около 55%
Хранение	3 года в плотно закрытой таре. Беречь от замерзания.
Тонирование	Система ESKAROCOLOR, пасты для водоразбавимых красок
Охрана окружающей среды	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. При работе следовать общим правилам гигиены труда. Избегать необоснованного риска. Для очистки загрязненной краской поверхности и предметов использовать воду. Неиспользованную краску утилизировать как обычный отход. Чистую, сухую упаковку отнести в пункт сбора и повторного использования упаковки.
Содержание ЛОВ*	Предельно допустимое содержание ЛОВ для продукта (подгруппа 1/a) 75 g/L (2007) 30 g/L (2010) Макс. содержание ЛОВ в продукте 30 g/L

* Летучие органические вещества

