

Coswick SYNT 104 – Паркетный клей безводный однокомпонентный твёрдоэластичный клей на основе синтетических смол



Область применения

Клей предназначен для установки деревянных напольных покрытий: штучного паркета, двух- и трехслойной паркетной доски, мозаичного и модульного паркета, промышленного паркета; без соединения, с соединением шип-паз или замковым соединением, с толщиной паркетных планок до 22 мм. Применяется для паркетных планок без соединения, с соединением шип-паз или замковым соединением. Рекомендуется для любых пород древесины, кроме экзотических. Может применяться для приклеивания паркета без декоративно-защитного покрытия и с заводским покрытием лаком, маслом или воском.

Преимущества

Готов к работе, не требует предварительного приготовления;
легко разравнивается шпателем, хорошо держит риф;
не содержит воды;
отличается высокой адгезией, подходит для большинства оснований;
высокая прочность сдвига;
экономичная упаковка 25 кг;
неиспользованный клей может храниться и быть использован на других объектах.

Стандарты

Соответствует требованиям стандартов DIN EN 14293, СТБ 1621-2006

Технические характеристики

Плотность	~1400 кг/м ³
Твердость	~60 Шор
Цвет	Бежевый
Расход	700-1000 г/м ²
Время образования пленки	45 мин при t=20°C
Текучесть	не менее 35 мм, EN 14293 Высота ребра клеевого шва
Время отверждения: для легких нагрузок (хождение)	48 часов, при t=23°C и относительной влажности 50%
для шлифования	24 часа, при t=23°C и относительной влажности 50%
до окончательной прочности	7 дней, при t=23°C и относительной влажности 50%
Температура использования	от +5°C до +25°C
Прочность на сдвиг	~1.6 МПа, при +23°C и относительной влажности 50%
Прочность на растяжение	~1.6 МПа, при +23°C и относительной влажности 50%

Состав

Модифицированная ПВА-смола, растворитель, минеральные наполнители, функциональные добавки.

Упаковка

Ведро 14 кг, 25 кг

Срок и условия хранения

Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления, при хранении в заводской неповрежденной герметичной упаковке. Хранить при температуре от +5 до +25°C с плотно закрытой крышкой, в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, беречь от мороза.

Требования безопасности

Использовать только в соответствии с назначением. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. Работать в хорошо проветриваемом помещении. При использовании клея необходимо применять резиновые перчатки. Хранить в местах, недоступных для детей.

Coswick SYNT 104 – Паркетный клей безводный однокомпонентный твердоэластичный на основе синтетических смол



Требования к основаниям

Допускается применение клея на следующие основания: подготовленная бетонная поверхность, цементная стяжка, сульфат-кальцевая стяжка, керамическая плитка, фанера, ДСП, дощатый черновой пол, синтетические или пробковые подложки и аналогичные им основания.


Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными. Краска, жировые пятна и прочие слабые покрытия должны быть удалены.

Влажность основания на момент установки покрытия не должна превышать 4%.


Расход



700-900 г/м², шпатель B3
a=3.25mm b=3.3mm c=3.7mm угол=55°



700-900 г/м², шпатель B5
a=5.15mm b=14.3mm c=5.7mm угол=55°



900-1100 г/м², шпатель B11
a=6.3mm b=7.9mm c=6.1mm угол=60°

Для нанесения клея на поверхность основания применяется зубчатый шпатель. Требуемый расход определяется номером выбранного шпателя:

для расхода 700-900 г/м² необходимо использовать шпатель B3. Данный расход клея рекомендуется для приклеивания штучного, мозаичного, промышленного паркета, а также приклеивания синтетической или пробковой звукоизолирующей подложки к основанию. При таком расходе одной упаковки клея 14 кг будет достаточно для укрытия площади около 18 м², 25 кг - 31 м²;

для расхода 700-900 г/м² необходимо использовать шпатель B5. Данный расход клея рекомендуется для приклеивания штучного, мозаичного, промышленного паркета, паркетной доски малого и среднего формата. При таком расходе одной упаковки клея 14 кг будет достаточно для укрытия площади около 18 м², 25 кг - 31 м²;

для расхода 900-1100 г/м² необходимо использовать шпатель B11. Данный расход клея рекомендуется для приклеивания массивной доски, паркетной доски большого формата, модульного паркета, фанеры, плит ДСП. При таком расходе одной упаковки клея 14 кг будет достаточно для укрытия площади около 14 м², 25 кг - 25 м².

Метод нанесения

Откройте ведро с клеем, тщательно размешайте его содержимое. Вылейте клей из ведра непосредственно на подготовленную рабочую поверхность. При помощи зубчатого шпателя равномерно распределите клей по участку, на котором необходимо установить паркет. Держите шпатель под углом 90° к поверхности, что позволит равномерно распределять клей. За счет легкого вдавливания установите паркетные планки на требуемое место. Следите, чтобы нижняя поверхность планки полностью смачивалась клеем. После установки планки рекомендуется периодически ее поднимать, чтобы убедиться, что нижняя поверхность полностью смачивается клеем. При необходимости, планки могут доводиться до конечной точки легким постукиванием при помощи молотка.

После нанесения клея необходимо установить на него паркетные планки в течение не более 20 минут. В противном случае на поверхности клея начнет образовываться пленка, которая ухудшает адгезию к приклеиваемой поверхности.

Остатки свежего клея необходимо немедленно удалять с лицевой поверхности паркетных планок при помощи ветоши и интенсивного очистителя для паркетных полов Coswick.

Клей имеет сильный запах, поэтому необходимо работать в хорошо проветриваемом помещении.

Очистка инструмента

Сразу по окончании работы произведите очистку шпателя и другого инструмента, пока клей не отвердел. Для очистки используйте интенсивный очиститель для паркетных полов Coswick.

При перерывах в работе, а также по окончании работы, если в ведре остался клей, закройте его защитной мембраной, так, чтобы предотвратить контакт клея с воздухом и, соответственно, сохранить его свойства.

Ограничения

Применение клея Coswick SYNT 104 может производиться специалистами, имеющими опыт выполнения подобных работ.

При отклонении температуры или относительной влажности в помещении, в котором производятся работы, технические параметры могут отличаться от заявленных. Правильное и быстрое отверждение клея происходит при достаточном количестве влаги в атмосферном воздухе.

Обращайте особое внимание на состояние основания, на которое предполагается устанавливать паркет. Избегайте использовать клей на слабых, не подготовленных, обработанных химическими материалами основаниях. При возникновении вопросов, касающихся возможности установки на конкретное основание, свяжитесь с отделом технического обслуживания производителя.

Не смешивайте клей и не разбавляйте какими-либо веществами или материалами.