



ТРАДИЦИИ НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА

# Condor

Краска  
для высококачественной отделки

**Haus Proff**

## HAUS PROFF 3

Глубокоматовая. Отличная укрывистость  
Высокие малярные характеристики  
Допускает влажную уборку



<b>Наименование продукции:</b>	Краска водно-дисперсионная «Haus Proff 3» ТУ ВУ 200551259.011-2012
<b>Краткая характеристика материала:</b>	Глубокоматовая краска высокой белизны для профессионального окрашивания потолков и стен
<b>Фасовка (кг)</b>	Масса нетто: 3,25кг; 6,5кг; 13кг.
<b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b>	для окрашивания потолков и стен в помещениях с нормальными эксплуатационными требованиями (жилые комнаты, офисы и др.) Используется для окраски новых минеральных поверхностей (бетона, газобетона, гипсокартонных плит, кирпичной кладки, зашпатлеванных, оштукатуренных поверхностей), ДСП, ДВП, а так же поверхностей, ранее окрашенных водно-дисперсионными красками.
<b>СВОЙСТВА:</b>	глубокоматовая краска для внутренних работ. Обладает высокой белизной и укрывистостью. Краска обладает специальными малярными характеристиками (легко наносится, не полосит, не брызгает, не течет с инструмента). Образует покрытие, выдерживающее легкую влажную уборку (3 класс по СТБ EN 13300). Не содержит органических растворителей.
<b>СОСТАВ:</b>	вода, дисперсия акрилового сополимера, белый пигмент – диоксид титана, мраморный порошок, вспомогательные вещества.
<b>РАСХОД:</b>	210 – 250 г/м <sup>2</sup> при двухслойном покрытии в зависимости от типа и подготовки поверхности. При окрашивании рельефных, неровных поверхностей или поверхностей с высокой впитывающей способностью - расход красок увеличивается и определяется опытным путём.
<b>ХРАНЕНИЕ:</b>	краску хранить в прохладном месте в плотно укупореженной упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С.
<b>СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:</b>	перед использованием краску тщательно перемешать. Наносить в два слоя волосяным, лаковым валиком или краскопульт, в труднодоступных для окраски местах использовать кисть. Окрашиваемое основание следует очистить от загрязнений, удалить непрочно держащиеся фрагменты старой краски. Для получения качественного и долговечного покрытия окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать одной из грунтовок ТМ CONDOR: Tiefgrund LF, Tiefgrund AS, Tiefgrund Bio. Второй слой краски наносить через 4 – 6 ч после нанесения первого. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 ч после нанесения. После покраски рабочий инструмент промыть водой. Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки.
<b>ЦВЕТ, КОЛЕРОВКА:</b>	белая. Машинная колеровка до 8500 оттенков по системе Eskarocolor или ручная колеровка пигментными пастами Vollton ТМ Condor.
<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:</b>	Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
<b>Срок годности:</b>	Гарантийный срок и срок годности: 24 мес с даты изготовления.

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «КОНДОР»  
ул. Лейтенанта Рябцева, 110, 224025 Брест, Республика Беларусь  
Тел./факс: (162) 298-850, (162) 298-908, 298-198, (162) 298-533 e-mail: info@condor.by  
[www.condor.by](http://www.condor.by)

Предприятие входит в состав холдинга Eskaro Group AB

