

# Caparol Akkordspachtel, fein und mittel

Готовая к применению пастообразная дисперсионная шпатлевка для внутренних работ.



## Описание продукта

Область применения	<b>Caparol-Akkordspachtel fein:</b> Универсальная ремонтная шпатлевка для исправления небольших стыков и дефектов, усадочных раковин и трещин, для выравнивания отштукатуренных и бетонных поверхностей, а также для мелкоструктурного крепления выровненных настенных и потолочных поверхностей. Подходит для создания поверхностей с уровнем качества Q3 и Q4 на гипсовых (гипсокартонных) плитах в соответствии с указаниями в инструкции BVG № 2 и инструкции BFS № 12.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ разбавляется водой, экологически безопасная, со слабым запахом,</li> <li>■ высокая степень адгезии,</li> <li>■ прочная в затвердевшем состоянии, не оседает,</li> <li>■ может подвергаться шлифованию в затвердевшем состоянии и фильтрованию в сыром состоянии,</li> <li>■ способная к диффузии,</li> <li>■ удобная при нанесении и выравнивании,</li> <li>■ трудно воспламеняется (B1)</li> </ul>
Связующее	Дисперсия искусственной смолы
Упаковка	Пластиковое ведро 25 кг
Цвет	Естественный белый.  Колеруется с помощью добавления макс. 5% CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (ранее Alpinacolor) или AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarben.
Степень глянца	матовая
Хранение	В прохладном месте, но не на морозе.
Дополнительные продукты	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Caparol-Füllspachtel P</li> </ul> <p><b>Для влажных помещений:</b></p>



- Histolith Renovierspachtel
- Histolith Feinputz
- Capatect-Feinspachtel 195
- Capatect ArmaReno 700

## Применение

Подходящие подложки

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.

В зависимости от типа и свойств подложки перед шпатлеванием необходимо нанести соответствующую грунтовку. См. указания в ТИ № 650 «Подложки и их предварительная подготовка». Глянцевые старые покрытия с несущей способностью сделать шероховатыми.

Метод нанесения

### Выравнивающее шпатлевание вручную:

Шпатлевку Caparol-Akkordspachtel перед применением тщательно перемешать и нанести с помощью стального гладильного шпателя. После высыхания отфильтровать поверхность, смачивая при этом затирочную терку с накладкой из губки водой, или отшлифовать сухим способом.

Шпатлевку Caparol-Akkordspachtel fein, mittel можно наносить и распылителем, предварительно отрегулировав консистенцию (добавить макс. 5-10% воды).

После достаточного высыхания гладко зашпатлеванной поверхности можно нанести материал способом крапления с мелкой структурой. Структурная картина зависит от степени разбавления и используемого размера распылителя. Нанесение методом крапления рекомендуется для потолочных поверхностей, которые должны оставаться в необработанном состоянии.

### Нанесение безвоздушным распылителем (Airless):

Шпатлевка наносится приборами для подачи штукатурки или мощными безвоздушными распылителями.

На пистолетах Airless необходимо удалить все фильтры.

Распылитель 0,035-0,043"

Давление: ок. 150-180 бар.

Для шпатлевочных масс необходимо использовать специальные безвоздушные пистолеты с высокой пропускающей способностью, рекомендуемые производителем.

Чтобы достичь оптимального нанесения с помощью безвоздушного пистолета, температура материала при нанесении должна быть мин. +10 °C.

Структура покрытия

### Нанесение дальнейших покрытий:

Перед нанесением краски для внутренних работ Sylitol Bio-Innenfarbe требуется грунтование материалом Caparol-Haftgrund.

Покрытия, выровненные с помощью шпатлевок Caparol-Akkordspachtel, после высыхания без грунтования могут покрываться любыми подходящими дисперсионными и латексными красками Caparol, а также акриловыми лаками Capacryl.

Перед дальнейшим нанесением пластичных масс или настенных покрытий из стеклоткани, а также текстильных обоев требуется грунтование продуктом Caparol-Haftgrund, перед нанесением штукатурок на основе синтетических смол – Putzgrund 610.

Расход

- Тип fein (мелкий): ок. 1800 г/м<sup>2</sup> на 1 мм толщины слоя
- Тип mittel (средний): ок. 1800 г/м<sup>2</sup> на 1 мм толщины слоя

Условия применения

### Нижний предел температуры при нанесении покрытия и сушке:

+ 5 °C для подложки и окружающей среды

В зависимости от влажности, температуры и толщины слоя ок. 12-48 часов.

водой

Шпатлевка не предназначена для влажных помещений.

Для достижения особо гладких поверхностей необходимо использовать материал Caparol-Akkordspachtel fein.

За счет использования натуральных наполнителей возможны небольшие различия в цветовом тоне.

Если материал наносится методом крапления на поверхности, которые не будут покрываться краской, мы рекомендуем использовать материал из одной партии при шпатлевании и краплении.

При нанесении материала методом крапления на стены поверхность следует покрыть дисперсионными красками Caparol. Это поможет достичь более высокой устойчивости, необходимой для настенных поверхностей.

При обработке шпатлевочных масс с содержанием гипса из-за длительного воздействия влаги может произойти набухание, образование пузырей и отслаивание. Поэтому необходимо обеспечить быстрое высыхание поверхности за счет достаточного проветривания и температуры. См. инструкцию №2 «Шпатлевание гипсовых плит» профессионального объединения гипсовой промышленности.

## Замечание

### Сертификаты

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

### Утилизация

### Код продуктов ЛКМ

### Техническая консультация

### Центр обслуживания

Caparol-Akkordspachtel (mittel / fein): проверка воспламеняемости

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, отвердевшие остатки продукта – как отвердевшие краски или бытовые отходы.

M-DF02

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Перейдите на сайте к ссылке "Контакты".