



Техническое описание Артикул 0727

Kiesol C

Специальный крем на силановой основе,
не содержит растворитель
Горизонтальная отсечка против поднима-
ющейся влаги кладки



На водной
основе



Для внешних и
внутренних
работ



Пистолет
Dichtstoffpistole /
алюминиевая
туба с
одноразовой
насадкой /
установка Desoi
Creme-Fix



Кол-во
нанесения за
висит от сферы
применения

Алюминиевая
туба,
полиэтилен



Срок хранения


Ведро
пластиковое



Срок хранения



Хранить в
прохладном,
защищенном от
замерзания
месте /
защищать от
влаги / плотно
закрывать
емкость



Сфера применения

Продукт Kiesol C применяется как средство для инъекций для устранения поднимающейся влаги кладки зданий. Введение крема в кладку и швы производится методом безнапорного инъецирования через просверленные отверстия. Продукт Kiesol C может применяться даже при высокой степени промокания строительного материала.

Продукт отлично подходит для наружной лицевой кладки (кирпич, природный камень). Не предназначено для для пористого бетона.

Свойства продукта

Продукт Kiesol C представляет собой крем для инъекций на водной основе, не содержит растворителей; содержание активных веществ 80%.

- Продукт готов к применению
- На силановой основе, не содержит растворителей

Технические параметры продукта

Параметры продукта на момент поставки:

Внешний вид, консистенция:	белый, кремообразный
Содержание вещества:	ок. 80 масс.-%
Плотность:	ок. 0,89 г/см³
Точка воспламенения:	> 100 °C

- Высокоэкономичный, с малым расходом
- Оптимален для безнапорного нанесения
- Простое, быстрое и надежное применение
- Может применяться при высокой степени промокания строительного материала
- Простая калькуляция расход продукта

высоты 30 см над уровнем отверстий обработать продуктом Remmers Sulfatexschlämme в системе Remmers Kiesol-System (минеральная гидроизоляция с глубокой защитой).

Смежные поверхности:

Строительные элементы и материалы, не предназначенные для обработки продуктом (напр., стекло, лакированные или предназначенные для лакирования поверхности), а также растения необходимо укрыть строительной пленкой.

Инъецирование:

Продукт Kiesol C инъецировать в просверленные отверстия в кладке. Отверстия чаще всего

Применение

Подготовка основания:

Удалить старую штукатурку минимум на 80 см над видимым краем области намокания. Поврежденные швы выскоблить на глубину 2 см. Вычищенные швы заделать продуктом Remmers Grundputz. Поверхность стены до

просверливаются на уровне грунта или на уровне пола. Инъекционная трубка соответствующего диаметра вставляется в отверстие как можно глубже. Полное заполнение отверстия достигается медленным выдавливанием продукта при одновременном медленном извлечении трубки.

Рекомендуется сверлить отверстия диаметром 12 мм и с интервалом 12 см. Глубина сверления должна составлять толщину кладки минус 2 см. Перед инъектированием тщательно продуть отверстия сжатым воздухом от пыли. Применение продукта допускается на кладках со степенью промокаемости до 95 %.

Последующая обработка поверхности:

- Вертикальная гидроизоляция поверхности от уровня грунта до высоты 30 см над уровнем отверстий.
- Обработка против солей с помощью Remmers Sulfatex Flüssig и/или Remmers Salzsperre.
- В зависимости от уровня нагрузок на кладку и требований к последующей эксплуатации помещения совместить указанные материалы и системы с программой Remmers по санированию от плесени.

Руководствоваться техническими описаниями соответствующих продуктов.

Температура применения:

Не применять продукт Kiesol C при температурах ниже +5°C и выше +30°C.

Рабочий инструмент, очистка

- Ударная дрель, напр., Bohrer SDS Plus или SDS Max.
- Ручной пистолет для герметиков (напр., Remmers Dichtstoffpistole арт. 470601)

- Инъекционная насадка Kiesol C, арт. 419601
- Инъекционный шланг Kiesol C, арт. 418001
- Набор для инъектирования Kiesol C, арт. 419501: (комплектация: пистолет Dichtstoffpistole арт. 470601 и инъекционная насадка арт. 419601)
- Установка Desoi Creme-Fix для политейнера 10 л (фирма DESOI GmbH, 36148 Kalbach/Rhön)

Очищать сразу после использования водой.

Форма поставки, расход, условия хранения

Форма поставки:

Туба с резьбовым клапаном 550 мл; политейнер 10 л; ведро пластиковое 5 л, 15 л.

Глубина сверления:

Толщина кладки минус 20 мм.

Расход:

Диаметр отверстий:	12 мм
Толщина стены: 10 см Глубина сверл-я: 8 см	
Расх.* на м: 8,3 отверстия	Ок. 80 мл
Толщина стены: 11,5 см Глубина сверл-я: 9,5 см	
Расх.* на м: 8,3 отверстия	Ок. 100 мл
Толщина стены: 24 см Глубина сверл-я: 22 см	
Расх.* на м: 8,3 отверстия	Ок. 230 мл
Толщина стены: 36 см Глубина сверл-я: 34 см	
Расх.* на м: 8,3 отверстия	Ок. 350 мл
Толщина стены: 42 см Глубина сверл-я: 40 см	
Расх.* на м: 8,3 отверстия	Ок. 415 мл

* расход указан с запасом 10%

При работе с кладкой, имеющей пустоты, расход продукта может увеличиться.

Условия хранения:

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения

- Туба с резьбовым клапаном 550 мл не менее 6 месяцев.
- Политейнер 10 л не менее 6 месяцев.
- Ведро пластиковое 5 л, 15 л не менее 12 месяцев.

Безопасность, экология, утилизация

Более подробная информация по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также данные по утилизации и экологии содержатся в актуальной версии паспорта безопасности.

При нанесении методом распыления использовать средства индивидуальной защиты. Средство защиты органов дыхания с фильтром P2 (напр., фирма Dräger). специальные защитные перчатки см. в паспорте безопасности. Надевать закрытую защитную спецодежду.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.