



Грунтовка BRAVA ACRYL 05 под акриловые лаки

(ВД-АК-05)

Для обработки изделий из древесины
ТУ РБ 60011 2981.005-2001

- > Защита древесины
- > Препятствует развитию гнили, плесени, грибов
- > Имитация ценных пород древесины
- > Выравнивает впитывающую способность поверхности
- > Продлевает срок службы покрытия
- > Для наружных и внутренних работ

Краткий обзор

Назначение	Для обработки изделий из массива древесины, MDF, изделий, облицованных натуральным или искусственным шпоном (окна, двери, вагонка, беседки, ограждения, межкомнатные двери, лестничные перила, плинтуса, бревна, брусья, стеновые и потолочные панели, элементы мебели и т.п., кроме полов) перед их последующей отделкой водно-дисперсионными акриловыми лаками BRAVA ACRYL 41 и BRAVA ACRYL 43 (ВД-АК-1043 или ВД-АК-2041).
Свойства	Снижает расход лака, быстро сохнет и легко наносится, глубоко проникает в древесину и тонирует ее, имитируя ценные породы древесины. Грунтовка содержит вещества, препятствующие развитию грибов, плесени, гнилостных бактерий. Выравнивает впитывающую способность поверхности и продлевает срок службы покрытия.
Состав	Водная дисперсия акриловых сополимеров, функциональные и фунгицидные добавки, вода.
Цвет и внешний вид покрытия	Цвет покрытия грунтовки – должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами MAV. Внешний вид покрытия – после высыхания грунтовка образует ровную однородную поверхность.
Колеровка	ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки MAV.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Показатель концентрации ионов водорода, pH	6,5 – 9,5
Массовая доля нелетучих веществ, %	14 – 21
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °C, с, не менее	11
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °C, ч, не более	1

Упаковка 1 л; 3 л; 5 л; 11 л; 20 л.

Технология применения

Пригодные подложки	Деревянные поверхности.
Подготовка поверхности	Перед нанесением поверхность отшлифовать (при необходимости) и обеспылить.
Система покрытия	Для отделки поверхностей, имитирующих ценные породы древесины, возможны 3 варианта подготовки: (1) «тонирующая грунтовка + бесцветный лак BRAVA ACRYL»; (2) «бесцветная грунтовка + тонируемый лак BRAVA ACRYL»; (3) «тонирующая грунтовка + тонируемый лак BRAVA ACRYL». Применение лаков BRAVA ACRYL – согласно рекомендациям MAV.
Способ и условия нанесения	Работы проводить при температуре окружающего воздуха, грунтовки и грунтуемой поверхности не ниже 15 °C. Не требует разбавления. Грунтовку тщательно перемешать и нанести на поверхность кистью, распылением, окунаем или обливом (пигментированную грунтовку наносить окунаем или распылением). При окунаем вручную детали должны быть повернуты в емкости дважды для лучшего насыщения поверхности активными веществами.
Пиктограммы способов нанесения	
Температурный режим, время высыхания	Время высыхания грунтовки при температуре (18 - 22) °C и влажности (60 - 70) % – 1 ч. При температуре окружающего воздуха (15 - 18) °C, влажности выше 70 % время высыхания увеличивается до 4 ч. Высушенное покрытие (при необходимости) аккуратно шлифовать губками мелкой зернистости, не допуская шлифовки покрытия до древесины или образования неравномерно окрашенной поверхности и обеспылить. До лакирования загрунтованное изделие выдержать 4 – 6 ч при температуре не ниже 15 °C.
Расход	До 120 г/м ² (без учета потерь). Зависит от вида, структуры и качества древесины, ее подготовки, применяемого оборудования, квалификации персонала и других факторов.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	Краску транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.
Меры предосторожности	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не допускать попадания в сточные воды. Не смешивать с другими ЛКМ и растворителями. Для защиты рук использовать резиновые перчатки.
Утилизация отходов	В утилизацию сдавать только пустую тару. Остатки материала после высыхания утилизировать как бытовой мусор.
Гарантийный срок	12 месяцев с даты изготовления.
Дополнительная документация	Свидетельство о гос. регистрации BY.50.51.01.008.E.000716.03.11
Контактная информация	Отдел по техническому сопровождению продукции: телефон: +375 (1716) 5-60-56 e-mail: otsp@mav.by Отдел продаж: телефон: +375 (1716) 5-57-38, 5-75-42 e-mail: op_rb@mav.by