

Montalcino

Beige



34x34 (13,4"x13,4")
207701

54 ●

Rosato



34x34 (13,4"x13,4")
207703

54 ●

Ocra



34x34 (13,4"x13,4")
207702

54 ●

DECORI decors - decorations - dekore - ДЕКОР

Rosone C/4



68x68 (27"x27")
207799 Ocra

1 CP
122 ▲



68x68 (27"x27")
207798 Beige

1 CP
122 ▲

Fascia Rosone



17x34 (6"x13,4")
207802 Ocra

8
47 ▲

Ang. Rosone



17x17 (6"x6") 4
207805 Ocra 47 ▲



17x34 (6"x13,4")
207803 Rosato


8
47 ▲



17x17 (6"x6") 4
207806 Rosato 47 ▲

PEZZI SPECIALI

trims - pieces speciales - formstücke - СОБЫЕЭЛЕМЕНТЫ



Battiscopa
8x34 (3,2"x13,4")
208077 Beige
208078 Ocra
208079 Rosato
10 ▲ 32



FUGA 3 mm

IMBALLI packing - emballages - verpackung - УПАКОВКА

	mm.	PCS / BOX	M2 / BOX	BOX / PLT	M2 / PLT	KG. / PLT
34x34	-	13	1,50	44	66	953,48

saime



GRES CERAMICO PRESSATO A SECCO SMALTATO

CERAMIC STONEWARE DRY PRESSED AND GLAZED
GRES-CERAME PRESSE A SEC ET EMAILLÉ
KERAMISCHES FEINSTEINZEUG TROCKEN GEPRESST UND GLASIERT
GRES CERAMICO PRENSADAS EN SECO Y ESMALTADAS
ЭТО ПЛИТКА ИЗ ГЛАЗУРОВАННОГО КЕРАМОГРАНИТА СУХОГО ПРЕССОВАНИЯ

GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006

CLASS
GROUPE D'APPARTENANCE
ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE
GRUPO DE PERTENENCIA
ГРУППА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Bib GL

Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologias Символы	Caratteristiche Features Caracteristiques Eigenschaften Características Характеристика	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida Единица измерения	Valore medio Saime Saime mean value Valeur moyenne Saime Durchschnittswert-Saime Valor medio Saime Среднее значение Saime	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемое значение	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo Метод испытания
	Dimensione lati Dimensions-Lenght and width Dimensions-Longueur et largeur Masse-Länge und Breite Dimensiones-Longitud y ancho Размеры сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,6	UNI EN ISO 10545-2
	Rettilineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilíneidad de los lados Прямолинейность сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squariness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas Ортогональность кромок	%	+/- 0,4	+/- 0,6	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness Planéité Ebenförmigkeit Planidad Плоскостность	%	+/- 0,4	+/- 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Grosor Толщина	%	+/- 5,0	+/- 5,0	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение	%	< 3%	0,5% < E ≤ 3% Bib	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura Разрушающее усилие	N	> 1400	≥ 1100 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5 Bib	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Модуль разрыва	N/mm²	> 35	≥ 30 Bib	UNI EN ISO 10545-4
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coefficient de dilatación térmica lineal Линейное тепловое расширение	°MK (-1)	7,5	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistancy Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico Стойкость к перепадам температуры	-	resiste resist widerstandsfähig resiste стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza al cavillo Crazing resistant Résistance aux tréssailures Haarisse Resistencia al quarteado Стойкость к образованию трещин	-	resiste resist widerstandsfähig resiste стойкий	richiesta request demande anfrage solicitud требуемое значение	UNI EN ISO 10545-11
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance au tâches Flecken Beständigkeit Resistencia a las manchas Стойкость к образованию пятен	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos Стойкость к бытовым химикатам	-	conforme conform conforme gleichmässig conforme соответствует	MINGB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей	-	≥ GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung согласно классификации продукции	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Beständigkeit gegen Oberflächenverschleiss Resistencia a la abrasión Сопротивление истиранию	-	secondo la serie	Classe 1-5	UNI EN ISO 10545-7