

Техническая информация

			Плавающее Hydrocork износостойкий слой 0.55мм
Уровень использования Жилые	ISO 10874	Класс	23  
Уровень использования Общественные	ISO 10874	Класс	33  
	Стандарт/метод исп.	Единица изм.	Спецификация
Общие характеристики - ISO 10582 + EN 14085 + EN 14041			
Размеры: Ширина: Длина:	ISO 24342	мм	± 0,10% до max. 0,5мм max. 2.0мм
Общая толщина	ISO 24346	мм	Номинальн. +/- 0,25
Прямоугольность	ISO 24342	мм	≤ 0,50
Прямолинейность, измеряемая на поверхностном слое	ISO 24342	мм	≤ 0,30
Объемная плотность	EN 672	кг/м³	Номинальное значение (1400) ±140
Масса на единицу площади	ISO 23997	г/м²	Номинальное значение (8400) +13%/-10%
Стабильность размеров (влажность)	EN 14085 Annex C/ EN 669	мм	≤ 5
Стабильность размеров и деформация под воздействием тепла	EN 14085 Annex C/ EN 669	%	≤ 0,25
Зазор между панелями	EN 14085 (Annex B)	мм	≤ 0,20
Перепад по высоте между панелями	EN 14085 (Annex B)	мм	≤ 0,20
Плоскость панели (Длина – вогнутая/выпуклая)	EN 14085 (Annex A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0
Плоскость панели (Ширина – вогнутая/выпуклая)	EN 14085 (Annex A)	%	≤ 0,10 / ≤ 0,15
Остаточное вдавливание	ISO 24343-1	мм	≤ 0,1
Деформация при нагревании	ISO 23999	мм	≤ 2
Потеря цвета	ISO 105-BO2	Оценка по синей шкале	≥ 6
Классификационные характеристики - ISO 10582 + EN 14085			
Группа износа	EN 660-1	Потеря толщины (ΔImm)	Группа износа T
Толщина износостойкого слоя (тип 1 связующего вещества износостойкого слоя)	ISO 24340	мм	0,55
Толщина при разбухании	ISO 24336	%	≤ 15
Тест с креслом на колёсиках	EN 425	Внешний вид — через 25000 циклов	Отсутствие повреждения поверхности, кроме лёгкого изменения внешнего вида, отсутствие расслоения
Имитация движения ножки мебели	EN 424	Внешний вид	Повреждения не должны быть заметны после тестирования с ножкой типа 0
Характеристики безопасности - EN14041			
Огнестойкость	ISO 11925-2/ISO 9239-1 (классификация в соответствии с: EN 13501-1)	Класс	Bfl-s1
Электропроводность	EN1815	Kv	Не антистатик
Сопротивление скольжению	EN13893	Класс	DS
Выделение формальдегида	DIN EN 717-1	Класс	E1
Содержание пентахлорфенола (PCP)	EN 14041 Annex B	%	Не обнаружено
Дополнительные характеристики			
Сопротивление пятнам	ISO 26987 (a)	Оценка	Оценка 0 (b)
Тепловое сопротивление	EN 12667	(m²K)/W	0,05
Снижение уровня ударного шума	ISO 140-8	dB (ΔLw)	16 dB
Звук, исходящий при ходьбе	IHD -W431	dB (A)	Снижение уровня на 11,1dB Разность громкости 51,1%
Разбухание стыков (воздействие влаги)	IHD 423	мм	Отсутствие видимых эффектов

(a) Испытанию подверглись следующие продукты: Дезинфектант, C₂H₅OH, NH₄OH, лимонная кислота, иод, нефть, спирт (b) - Оценка 0 – без изменений / Оценка 1 – весьма незначительные изменения / Оценка 2 – незначительные изменения / Оценка 3 – изменения / Оценка 4 – сильные изменения; за исключением иода – Оценка 2

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями Ограниченной гарантии Wicanders на сайте.

DE	Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01	germany.ar.de@amorim.com
BE NE LUX	Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111	info.ar.nl@amorim.com
AT	Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10	austria.ar.de@amorim.com
CH	Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20	info@amorim.ch
PT	Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600	geral.ar@amorim.com
ES	Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407	info.ar.es@amorim.com
FR	Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848	info.ar.fr@amorim.com
DK	Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52	timberman@timberman.dk
PL	Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639	krakow@domkorkowy.pl
US	Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62	info.ar.us@amorim.com
RU	Amorim Revestimentos, S.A. (+7) 495 280 7860	info.ar.ru@amorim.com


AMORIM
Центральный офис
Amorim Revestimentos S.A.
(+351) 227 475 600
geral.ar@amorim.com

