

CR 62

Реставрационная штукатурка, специальная Санирующая штукатурка для внутренних и наружных работ

СВОЙСТВА

- ▶ гидрофобная;
- ▶ паропроницаемая;
- ▶ минеральная;
- ▶ имеет малую усадку.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ceresit CR 62 служит для выполнения реставрационной штукатурки слоем толщиной от 10 до 30 мм. Предназначена для реставрации исторических зданий, для ремонта влажных и засоленных стен. Позволяет получить сухие поверхности стен в подвалах и на фасадах зданий. Материал можно применять на больших поверхностях, а также для ремонта жилых помещений. Подходит для оснований с невысокой прочностью, а также для выполнения штукатурок после впрыскивания Ceresit CO 81.

Не использовать на гипсовых поверхностях, а также для предохранения каменных или кирпичных кладок от увлажнения грунтовыми или подпочвенными водами.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Ceresit CR 62 наносится на ровные, плотные, сухие или влажные, чистые основания, очищенные от веществ, препятствующих адгезии. Поверхность основания должна быть шероховатой, пористой, с хорошей адгезией.

Старые покрытия, непрочную штукатурку следует удалить до уровня не менее 80 см над зоной засоления или увлажнения, на глубину до несущего основания. Выветренные межплиточные швы удалить на глубину 20 мм. Следы солевых выцветов удалить металлической щеткой. Поверхность кладки или бетона увлажнить. На влажном матовом основании выполнить грунтование с помощью Ceresit CR 62, замешанной с необходимым количеством водного раствора Ceresit CC 81 (1 часть эмульсии Ceresit CC 81 смешать с 3 частями воды). Нанесенный толщиной 5 мм грунтовой слой должен равномерно покрывать 50% поверхности основания. Реставрационную штукатурку следует наносить через 24 часа после выполнения грунтового слоя.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Содержимое упаковки постепенно всыпать в отмеренное количество холодной чистой воды и перемешивать вручную или с помощью гравитационной бетономешалки до получения однородной массы без комков. При необходимости, для получения требуемой консистенции, добавить небольшое количество воды. Перемешивать не более 5 минут. Готовую растворную смесь необходимо употребить в течение 15 минут. По истечении этого времени материал может приобрести избыточную густоту и утратить необходимое количество воздушных пузырьков. Ceresit CR 62 можно перемешивать и наносить на поверхность механически. Вначале необходимо заделать глубокие трещины, например, пустые швы. После высыхания раствора можно приступать к нанесению основного слоя штукатурки. Рекомендуется наносить ее слоями по 10 мм. Штукатурку



CERESIT CR 62

набрасывать на основание вручную или механически и разравнивать теркой. После схватывания раствора его следует слегка затереть. Затирание не должно быть слишком долгим и слишком интенсивным. При этом следует следить, чтобы на поверхности штукатурки не появилась вода, что может вызвать образование поверхностных трещин. Свежую штукатурку предохранять от чрезмерно быстрого высыхания и в течение не менее 24 часов обеспечить влажные условия созревания. После высыхания и отвердения штукатурку можно покрывать шпатлевкой CR 64 (мин. через 5-7 дней), силикатной краской СТ 54 (мин. через 3 дня), силиконовой краской СТ 48 (мин. через 2-3 недели), минеральными декоративными штукатурками (мин. через 5-7 дней), силикатными или силиконовыми штукатурками (мин. через 10 дней).

РЕКОМЕНДАЦИИ

По штукатурке можно выполнить слой известковой глади толщиной до 5 мм. В этом случае по свеженанесенному слою Ceresit CR 62, для придания необходимой адгезии с гладью, следует пройти металлической щеткой и оставить до отвердения.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5 °C до +25 °C. Все указанные параметры действительны при температуре воздуха +23 °C и относительной влажности 50%. В других условиях время схватывания и твердения материала может измениться.

Материал содержит цемент и при гидратации имеет щелочную ре-

акцию, поэтому во время работы следует защищать глаза и кожу. В случае попадания смеси в глаза обильно промыть глаза водой и обратиться к врачу.

Информация, приведенная в настоящем техническом листе, определяет область применения материала и способ проведения работ, но при этом не может заменить соответствующей подготовки исполнителя работ. Кроме изложенной информации, при работе с материалом следует руководствоваться действующими нормативами в строительстве.

Производитель гарантирует соответствие материала указанным техническим характеристикам, однако не имеет влияния на способ и условия его применения. При сомнении в возможности конкретного применения материала следует самостоятельно испытать его в достаточном количестве или обратиться за консультацией к производителю.

Вышеизложенная информация не может служить основанием для безусловной ответственности производителя.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

В неповрежденной упаковке в сухом помещении. Срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке. По истечении срока хранения подлежит утилизации как строительный мусор.

УПАКОВКА

Мешки 20 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	смесь цемента с минеральными наполнителями и модификаторами
Цвет:	серо-бежевый
Насыпная плотность:	около 890 кг/м ³
Пропорция смешивания с водой:	около 6,0 л воды на 20 кг
Температура применения:	от +5 °С до +25 °С
Время потребления:	около 60 минут
Прочность на сжатие через 28 дней:	≥ 1,5 МПа
Теплопроводность:	около 0,24 Вт/мК
Содержание воздушных пор:	около 30%
Содержание воздушных пор в связанном растворе:	> 40%
Ориентировочный расход:	около 8,0 кг/м ² на каждый см толщины штукатурки (из 1 кг CR 62 выходит около 1,25 дм ³ раствора)

Пригодность материала для применения в строительстве на территории РФ подтверждена техническим свидетельством.

Соответствует требованиям ТР2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность».

Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям на территории Таможенного союза.