

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ «УНИВЕРСАЛ»

Тип Универсальная акриловая эмаль.

Область применения Предназначена для внутренних и наружных работ по деревянным, кирпичным, бетонным, оштукатуренным, предварительно загрунтованным металлическим поверхностям, и гипсокартону, а также по поверхностям, ранее окрашенным алкидными эмалями. Подходит для окраски окон, дверей, мебели, стен и потолков, требующих частого мытья, а также элементов деревянных и минеральных фасадов. Рекомендована для окраски в детских дошкольных, учебных, а также в лечебно-профилактических учреждениях.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	9 - 11 м ² /л в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.
Сухой остаток	Глянцевая - 35-55%. Матовая - 50-70%.
Плотность	Глянцевая - 1,1-1,2 кг/л. Матовая — 1,3-1,4 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания при +20°C и относительной влажности 65%	Для матовой — «от пыли» 1 час, следующий слой можно наносить через 4-6 часов. Для глянцевой — «от пыли» 2 часа, следующий слой можно наносить через 10-12 часов. Окончательная стойкость покрытия к мытью достигается через 2 недели. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
Блеск	Матовый, глянцевый.
Цвет	Белый.
Колеровка	Колер краски «Профи» ТЕКС (не более 10% от объема краски).
Атмосферостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Устойчива к многократному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Выдерживает более 10 000 проходов щеткой по стандарту DIN 53778 T2.
Хранение и транспортировка	Транспортировать, хранить и переносить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ваших вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

**ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ «УНИВЕРСАЛ»**

Срок годности Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года.

Фасовка 0,8 л, 2,5 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха - менее 80%. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.

Предварительная подготовка Поверхность предварительно очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. Ранее окрашенные гладкие поверхности зашкурить до матового состояния. Неокрашенные металлические поверхности очистить от продуктов коррозии, обезжирить ацетоном или растворителем 646 и загрунтовать антикоррозионной грунтовкой ГФ-021 «Универсал» ТЕКС. Деревянные поверхности зашпатлевать шпатлевкой по дереву ТЕКС, загрунтовать Биотексом ЭКО грунт «Профи» ТЕКС. Бетонные и оштукатуренные поверхности зашпатлевать шпатлевкой Латексной «Профи» ТЕКС, загрунтовать грунтовкой пропиточной «Универсал» ТЕКС. При сплошном шпатлевании грунтование перед окрашиванием не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.

Окраска Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить на подготовленную сухую чистую поверхность кистью, валиком или распылением в 2 слоя. При необходимости эмаль можно разбавить на 5-10% водой.

Очистка инструментов После проведения окрасочных работ инструменты очистить водой.

Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/ЕС (cat A/a) 30 г/л (2010): Матовая - 30 г/л VOC (ЛОС) макс. 30 г/л.
(cat A/b) 100 г/л (2010): Глянцевая - 65 г/л VOC (ЛОС) макс. 100 г/л.

ОХРАНА ТРУДА Эмаль пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Не допускать попадания остатков эмали в канализацию, водоем или на почву. После использования тару утилизировать как бытовые отходы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный