Aqua Lack M-Protect 858

Вододисперсионный полиуретановый лак

Свойства:

- Лак пригоден: для объектов с экстремальной эксплуатационной нагрузкой
- Эксплуатационные свойства 2-компонентного лака
- Однокомпонентный, самоотверждающийся, герметизирующий лак для паркета
- Чрезвычайно высокая стойкость к царапанью, высокая химическая стойкость поверхности, чрезвычайно высокая конечная прочность
- Сочетание грунтовочного и финишного лака в одном продукте (возможность применения цельной структуры) **
- Препятствует торцевому склеиванию
- Придает насыщенный темный оттенок дереву
- Очень быстрое затвердевание, быстрая готовность лаковой поверхности к шлифованию, быстрая готовность к эксплуатации
- Матовый тон с шелковистым оттенком
- Способ нанесения: валиком и шпателем
- Чрезвычайно высокая износостойкость, чрезвычайно высокая устойчивость к истиранию
- Отвечает классу нагрузки C по стандарту ÖNorm C 2354 в отношении устойчивости к царапанью, устойчивости к химикатам, прочности сцепления, деформации

Предназначен для защиты:

- всех распространенных видов паркета, паркетных полов из древесины **, приклеенных на прочные или эластичные клеи

Технические характеристики:

Основа:	Дисперсия алифатического полиуретана
Цвет:	молочный
Плотность:	ок. 1,03 г/см³
Консистенция:	маловязкая
Разбавитель/Очиститель:	вода
Способ нанесения:	двухсторонний металлический шпатель / валик
Расход:	при нанесении шпателем 30 – 50 г/м² на один слой при нанесении валиком 100 – 120 г/м² на один слой
Время для подсушки:	при нанесении шпателем ок. 30 мин., при нанесении валиком 2 - 4 часа *
Начало эксплуатации:	через 24 часа *
Достижение конечной твёрдости:	Через 4-6 дней*
Допустимое время хранения:	не менее 12 месяцев, при температуре 5 - 30 °C Начатую упаковку плотно закрыть и израсходовать в кратчайшие сроки
Морозоустойчивый продукт:	нет
Огнеопасный:	нет
Маркировка по постановлению об опасных веществах по GefStoffV:	нет
GISCODE:	W 2+
Паспорт безопасности:	предоставляется по запросу

* Выше указанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

Основание:

должно быть чистым, без остатков масел, воска, силикона и других слоёв, снижающих сцепление лака с поверхностью. После грубого шлифования заполнить швы до 2 мм с помощью Дисперсионной затирки для швов в паркете 8801, смешанной с древесной пылью от шлифования абразивом не крупнее (P80). После затвердевания затирки (прибл. 30 минут) ее следует удалить с поверхности шлифовальной бумагой (P100-120).

Применение:	**Перед применением, канистру с лаком тщательно встряхнуть!** Для нанесения лака на отшлифованный и очищенный деревянный пол рекомендуем использовать Форбо техно-валик Арт. № 75082 (размер ворса 8 мм). Промежуточное время для подсушки между слоями прибл. 2-4 часа, но не более двух слоев в сутки. В течение 24 часов возможно нанесение слоев лаков без промежуточной шлифовки, в случае длительного перерыва, необходимо произвести промежуточную шлифовку абразивной сеткой P 150 (промежуточные шлифовки улучшают внешний вид покрытия). «Капризные» породы древесины: бук, ясень, клён и различные фруктовые виды деревьев рекомендуем предварительно защитить Форбо 882 Aqua-Грунтовкой (одноразовое нанесение валиком) для уменьшения абсорбирующей способности древесины и снижения риска возникновения пятен от неравномерного впитывания. Для создания полноценного покрытия достаточно трехслойного нанесения полиуретанового лака 858 Aqua Lack M-Protect. Для экономии времени, материалов и быстрого заполнения текстуры древесины возможно нанесение промежуточных слоев полиуретанового лака 858 Aqua Lack M-Protect или 881 Шпаклевочной пасты с помощью двухстороннего шпателя крест-накрест, время для подсушки между слоями прибл. 20 мин. Не следует укрывать лаковое покрытие влагонепроницаемыми материалами, а так же коврами до его полной полимеризации и набора прочности, т.е. 7-10 дней с момента нанесения последнего слоя. Температура в помещении во время производства 15-25°C, относительная влажность воздуха 50-60%. Во время высыхания лака необходимо обеспечить равномерную вентиляцию. Следует избегать сквозняков и прямого попадания солнечных лучей. Нанесение 858 Aqua Lack M-Protect на изолирующую грунтовку 865 Sperr-und Exotengrund **не допускается**! Перед использованием незнакомых пород древесины необходимо провести самостоятельные пробы, чтобы в последующем предотвратить возможные изменения оттенков, потерю цвета или помехи при увлажнении. Пластификаторы (размягчители), содержащиеся в соприкасающихся с поверхностью лака материалах (ролики кресел, ковровая подложка, подошвы обуви) могут вызывать выцветание или размягчение лака. При ремонте старых полов обратитесь за консультацией в наш технический отдел.
Указания по уходу:	В соответствии с немецким стандартом DIN 18356 за паркетными полами с герметизирующим покрытием необходим уход. Для этого мы рекомендуем средство для ухода за паркетными полами Easy-to care 887 Parkett- und Bodenpflege и универсальное средство 888 Universalpflege. Дополнительную информацию и указания по уходу можно получить у нас.
Очистка:	Пятна от лака по-возможности быстро удалить, рабочий инвентарь очистить водой сразу после использования.
Упаковка для транспортировки:	5 л, 10 л нетто одноразовая тара
На заметку:	Данные сведения, полученные нами в результате испытаний в лабораторных условиях и на практике, мы передаем Вам для информации. Мы не можем предоставить гарантии по частным случаям эксплуатации в связи с большим количеством возможностей эксплуатации и условиями хранения, находящимися вне сферы нашего влияния. Любое иное применение, не оговоренное в нашем техническом описании, требует нашего письменного согласия. В противном случае мы не несем никакой ответственности. Поэтому рекомендуем Вам провести достаточное количество собственных испытаний, в частности, для редких (экзотичных) пород древесины, в отношении которых не имеется достаточного опыта по переработке и содержащимся в них веществам, которые могут повлиять на свойства герметизирующего покрытия. В остальном ссылаемся на наши Общие условия сделок. С момента получения данной технической информации все предшествующие издания по технике применения и информация по продукту утрачивают силу!

75260_858

Издание от 14 января 2010
Заменяет издание от 30 апреля 2008

Geschäftsführer: Rüdiger Beez
Handelsregister HRB 100351 Jena (D)
Ust.IdNr. DE 811 178 280

Forbo Erfurt GmbH
August-Röbling-Straße 2
99091 Erfurt, Germany

Phone +49 361 7 30 41-0
Fax +49 361 7 30 41-90
info.erfurt@forbo.com
www.forbo-bonding.de/bc