

A decorative white ceramic bowl filled with dark, smooth, rounded stones. A thin, dry, brown branch with small green buds is placed across the top of the bowl. The bowl sits on a light-colored wooden floor with a visible grain pattern.

HABITA/

 CERAMICHE
coem



Rovere
20,13x120,8 - 8"x48"
Unpolished/Rectified

Sbiancato
20,13x120,8 - 8"x48"
Unpolished/Rectified





Castagno
20,13x120,8 - 8"x48"
Unpolished/Rectified

Noce
20,13x120,8 - 8"x48"
Unpolished/Rectified



HABITA

UNPOLISHED/RECTIFIED

Unpolished/Rectified



20,13x120,8 - 8"x48"



15,1x90,6 - 6"x36"



7,5x90,6 - 3"x36"
Bullnose

Outdoor R11/Rectified



15,1x90,6 - 6"x36"



Sbiancato

Rovere



Castagno

Noce

Unpolished/Rectified

Naturale/Rettificato

20,13x120,8 - 8"x48"

HA201R Sbiancato
HA202R Castagno
HA200R Rovere
HA208R Noce

15,1x90,6 - 6"x36"

HA191R Sbiancato
HA192R Castagno
HA190R Rovere
HA198R Noce

7,5x90,6 - 3"x36"

Bullnose - Battiscopa - Plinthe

HAB901R Sbiancato
HAB902R Castagno
HAB900R Rovere
HAB908R Noce

Outdoor R11/Rectified

Esterno R11/Rettificato

15,1x90,6 - 6"x36"

HA191ER Sbiancato
HA192ER Castagno
HA190ER Rovere
HA198ER Noce

HABITA

UNPOLISHED/RECTIFIED



Castagno
20,13x120,8 - 8"x48"
Unpolished/Rectified

	TEST METHOD METODO DI PROVA	REQUIRED STANDARDS REQUISITO NORMA	
Sizes and look of the tile Dimensioni e Aspetto	ISO 10545-2	Length and width / Lunghezza e larghezza Thickness / Spessore Straightness of sides / Rettilinearità spigoli Rectangularity / Ortogonalità Surface flatness / Planarità Surface quality: 95% of tiles with no defaults Qualità della superficie: il 95% delle piastrelle esenti da difetti	± 0,6% / ± 2.0 mm ± 5% / ± 0.5 mm ± 0,5% / ± 1.5 mm ± 0,5% / ± 2.0 mm ± 0,5% / ± 2.0 mm
Water absorption / Assorbimento d'acqua	ISO 10545-3	≤ 0,5% (Maximum single value / Massimo valore singolo 0,6%)	
Average bending strength / Resistenza alla flessione media	ISO 10545-4	35 N/mm² min. (Single value - Valore singolo 32 N/mm² min.)	
Breaking strength / Sforzo di rottura	ISO 10545-4	Thickness / Spessore ≥ 7,5 mm: 1300 N min. < 7,5 mm: 700 N min.	
Resistance to surface abrasion / Resistenza all'abrasione superficiale	ISO 10545-7	State the PEI rate and covered cycles Riportare la classe di abrasione (PEI) e il numero di cicli superati	
Crazing resistance / Resistenza al Cavillo	ISO 10545-11	Required / Richiesta	
Frost resistance / Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Required / Richiesta	
Chemical resistance (Acid and alkali low concentrations) Resistenza agli agenti chimici (Basse concentrazioni di acidi e alcali)	ISO 10545-13	According to the classification stated by the manufacturer Secondo la classificazione indicata dal fabbricante	
Chemical resistance (Domestic use and swimming pool chemicals) Resistenza agli agenti chimici (Uso domestico e additivi per piscina)	ISO 10545-13	min. GB / GB min	
Stain resistance / Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	Min. Class 3 / Classe 3 min.	

Product/Size Prodotto/Formato		Boxes/Scatole				Pallet				Thickness Spessore
		Pcs/Box Pz/Sc	Sqm/Box Mq/Sc	Sqf/Box Sqf/Sc	Kg/Box Kg/Sc	Boxes Colli	Sqm Mq	Sqf	Kg	
PLAIN TILE - FONDI										
FLOOR/WALL TILES - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO	20,13x120,8 - 8"x48"	5	1,216	13.09	28,2	30	36,48	392.67	856	10 mm
FLOOR/WALL TILES - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO	15,1x90,6 - 6"x36"	9	1,231	13.25	28	33	40,623	437.27	934	10 mm
SPECIAL TRIMS - PEZZI SPECIALI - PIECES SPECIALES										
BULLNOSE - BATTISCOPIA	7,5x90,6 - 3"x36"	18	RM 16,308	Rft 53.486	28,5					

SERIES	CHEMICAL RESISTANCE ISO 10545-13	RESISTANCE TO SURFACE ABRASION (PEI) ISO 10545-7	EUROPE			USA - CANADA
			COEFFICIENTE DI ATTRITO METODO B.C.R.A. D.M. 14/06/89 n° 236 par. 8.2.2	CARATTERISTICA ANTISDRUCCIOLO METODO DIN 51130	CARATTERISTICA ANTISDRUCCIOLO SU BAGNATO METODO DIN 51097	
HABITA	CLASSE GLA	CLASSE 4 (2100 giri)	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	R10	A+B	DCOF AcuTest SM ANSI A137.1 WET: 0.58



High content of recycled material
Elevato contenuto di materiale riciclato



COEM Sp.A.
Via Cameazzo, 25 - 41042 Fiorano Modenese - (Mo) - Italy
Tel. +39 0536 993511
Fax Italia 0536 993588 - Fax Export +39 0536 832611
e-mail: coem@coem.it - www.coem.it

