

VERANDA

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ МАСЛЯНО-АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВА



| VERANDA | |
|---|---|
| Сфера применения | Масляно-акриловая атмосферостойкая полуматовая краска для окрашивания деревянных поверхностей при наружных работах. Сфера применения: новые или ранее окрашенные деревянные стены, обшивочные доски, ограды и тд. |
| Свойства | Содержит вещества, защищающие древесину от вредных атмосферных воздействий и плесневения. |
| Вид окрашенной поверхности | Полуматовая (25) |
| Подготовка поверхности | Неокрашенные поверхности. Очистить от пыли, грязи, опилок. Места, пораженные плесенью, очистить и обработать составом BIOTOL, сполоснуть водой и высушить. Всю окрашиваемую поверхность пропитать составом AURABIOSTOP. Места выхода сучков очистить от потеков смолы и обработать лаком OKSAKRUNT. Металлические детали очистить от ржавчины и загрунтовать краской по металлу ACCORD KRUNT. Гладкие струганные поверхности для улучшения адгезии покровного слоя загрунтовать краской VERANDA PRIMER. Ранее окрашенные поверхности. Удалить с поверхности отслаивающуюся краску. Загрязнённые поверхности вымыть 3-5% водным раствором соды. Места, пораженные плесенью, очистить и обработать составом BIOTOL OPTIMA, сполоснуть водой и высушить. Старые прогнившие доски заменить на новые. Металлические поверхности очистить от ржавчины и загрунтовать краской по металлу ACCORD KRUNT. Очищенные до чистого дерева поверхности пропитать составом PINO PLUS и загрунтовать краской VERANDAPRIMER. Просим соблюдать технические инструкции по применению всей вышеперечисленной продукции. |
| Нанесение | Краску перемешать и при необходимости разбавить водой (не более 5% по объему). Наносить в 1-2 слоя кистью, валиком или распылителем высокого давления (диаметр сопла 0,018" ... 0,023"). Особенно тщательно грунтовать и окрашивать торцы досок. При окрашивании больших поверхностей тонированную краску желательно смешать в одной емкости. |
| Рабочие инструменты | Кисть, валик, распылитель. По окончании работ помыть водой. |
| Условия нанесения | Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой (влажность не более 20%), температура воздуха выше +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%. Избегать окраски при высокой температуре воздуха, под прямыми солнечными лучами, а также во время дождя и тумана. |
| Тип связующего | Акрилат, модифицированное масло |
| Разбавитель | Вода |
| Расход | Пиленая доска: 4 ... 6 м ² /л, струганная доска: 8 ... 10 м ² /л. |
| Время высыхания (на каждый слой) | Для нанесения второго слоя - не менее 3 часов. Полное высыхание - 10 часов при 20°C и относительной влажности 80%. |
| Плотность | Около 1,3 кг/л |
| Сухой остаток | Около 55% |
| Хранение | 3 года в плотно закрытой таре. Беречь от замерзания. |
| Тонирование | Система ESKAROCOLOR |
| Меры предосторожности |   При попадании на кожу может вызывать сверхчувствительность (аллергию). Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания на кожу. Носить подходящие защитные перчатки. При проглатывании химиката немедленно обратиться к врачу и показать ему тару или этикетку химиката. Краску не выливать в канализацию, водоёмы или почву. Сухую, пустую тару из-под продукта утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства. РАЗДРАЖАЕТ |