

морозостойкий сухой раствор на цементной основе для выравнивания и ремонта бетонных стен, потолков и полов снаружи и внутри помещений

- простота использования
- морозостойкость 100 циклов
- высокая прочность на сжатие, более 20 МПа
- универсальный в применении



Продукция сертифицирована

НАЗНАЧЕНИЕ

Цементный раствор **weber.vetonit S 06** используется для выравнивания и ремонта бетонных стен, потолков и полов снаружи и внутри помещений, для устранения дефектов заливки. Рекомендуемая толщина нанесения 2-10 мм. на площади около 1 м².

Упаковка: Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена - 25 кг. Поддон 48 мешков/1200кг.

Хранение: 12 месяцев при условии хранения в заводской упаковке, предохраняя от воздействий влаги.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Связующее	быстротвердеющий портландцемент
Водостойкость	водостойкий, атмосферостойкий
Заполнитель	кварцевый песок
Добавки	вещества, улучшающие атмосферостойкость и обрабатываемость
Размер фракции заполнителя, мм	0 - 0,6
Расход воды, л/кг	0,18 - 0,20
Расход воды, л/25 кг мешок	4,5 - 5,0
Набор прочности МПа, (EN 12190) через: 1 сутки	10
Набор прочности МПа, (EN 12190), через: 7 суток	17
Набор прочности МПа, (EN 12190), через: 28 суток	22
Содержание воздуха, %	8 - 12
Адгезия, МПа, (EN 1542)	> 0,8
Морозостойкость, циклов	100
Плотность, кг/м ³	прибл.1900
Время использования с момента затворения водой, час.	1,0
Расход, кг/м ² /мм	прибл.2,0
Количество готового раствора	прим. 13 л/25 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Основа должна быть абсорбирующей. Все вещества, ослабляющие адгезию, такие, как пыль, цементный клей и т.п. должны быть удалены. Основу перед нанесением рекомендуется увлажнить. Температура при нанесении раствора должна быть не ниже +5°C. Выравнивание не рекомендуется выполнять под прямыми лучами солнца или при сильном ветре.

Смешивание

Количество воды для смешивания 4,5-5,0 л/25 кг, необходимо проверить количество воды по инструкции на мешке. Нельзя допускать передозировки воды, так как излишек воды ослабляет прочность раствора и увеличивает усадку. Смешивание производят в бетономешалке. При смешивании небольшого объема можно использовать дрель с насадкой или лопату. Время использования готового раствора – прим. 1 час с момента затворения водой.

Выполнение работ

При нанесении раствора и выравнивании используют обычные методы выполнения отделочных работ. При выполнении ремонтных работ и при оштукатуривании соблюдают общие приемы выполнения работ, например, по увлажнению основы или по созданию адгезионного слоя. При ремонте полов, при необходимости, основание грунтуют водным раствором дисперсии **weber.vetonit MD 16** или грунтовкой **weber.prim multi** в соответствии с инструкцией.

Дополнительные операции

Последующий уход за обработанной поверхностью начинают сразу после высыхания раствора, увлажняя его водой. Во избежание слишком быстрого испарения влаги, конструкцию накрывают, например, пласти-

ковым покрытием в течение, как минимум, 3 суток. Поверхность необходимо поддерживать влажной в течение всего периода последующего ухода. Увлажнение уменьшают постепенно.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать перчатки; избегать контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Рабочий инструмент и оборудование моют водой сразу после окончания.