

# Capadecor Calcino-Color

Минеральные известковые окрашивающие пасты для создания высококачественных, похожих на мрамор покрытий.



## Описание продукта

### Область применения

Специальный цветной концентрат для колеровки продуктов Calcino-Decor, а также Histolith Innen или Fassadenkalk и известковых шламов Histolith. Паста Calcino-Color предназначена исключительно для окрашивания известковых продуктов, запрещается смешивать ее с другими материалами.

### Свойства

- Наилучшая светостойкость для помещений
- Чисто известковый продукт, идеально подходит для колерования Calcino-Decor
- Не содержит растворителей и пластификаторов

### Упаковка

- Пластмассовые банки по 0,250 кг, 4 x 0,250 кг в картонной коробке,

Минимальный заказ 1 кг.

### Цвет

#### Основные цветовые тона:

22 готовых пасты для создания основных цветовых тонов, которые в зависимости от добавленного количества дают 3 дополнительные ступени яркости. Основные тона разработаны в соответствии с системой Caparol 3D.

#### Красная гамма:

3D лазер 20, 3D роза 105 (с примесью серого), 3D коралл 165, 3D бордо 40 (с примесью серого)

#### Оранжевая гамма:

3D лосось 75, 3D абрикос 65 (с примесью серого), 3D сиена 165, 3D оникс 100 (с примесью серого)

#### Желтая гамма:

3D карамель 100, 3D палатко 225 (с примесью серого), 3D палатко 330, 3D палатко 220 (с примесью серого)

#### Зеленая гамма:

3D агава 100, 3D агава 65 (с примесью серого), 3D патина 65, 3D патина 40 (с примесью серого)

#### Синяя гамма:

3D лазурь 125, 3D океан 100 (с примесью серого)

#### Серая гамма:

3D тундра 5, 3D патина 35, 3D океан 5, 3D олива 5

Цветные пасты можно смешивать друг с другом в любой пропорции.

#### Ступени яркости:

Для достижения нужного основного тона четыре банки Calcino-Color (по 0,250 кг) добавляются к белой известковой шпатлевке (12 кг). За счет добавления меньшего количества пасты получаются 3 дополнительные ступени яркости. Для облегчения этого процесса цветные пасты поставляются в картонных коробках, по 4 банки емкостью 0,250 кг каждая.



Хранение	<p><b>Соотношение компонентов смеси:</b> При создании цветовых тонов не допускается превышение соотношения цветной пасты и шпатлевки 1 : 12 (ок. 8%). В случае несоблюдения этого правила возникают затруднения при нанесении. После добавления цветного концентрата и окончательного перемешивания продукт Calcino-Decor, как это характерно для известковых материалов, теряет свою первоначальную, пригодную для шпатлевания консистенцию. Поэтому необходимо выполнять колеровку заранее (примерно на 2 - 3 дня до нанесения цветных покрытий).</p> <p>В прохладном, защищенном от мороза месте, по возможности при температуре не ниже 5°С. Начатые емкости хранить герметично и плотно закрытыми, чтобы не допустить агглютинации и высыхания.</p>
----------	--

## Применение

Подходящие подложки	Подложки должны быть сухими, очищенными от грязи и разделяющих веществ.
Подготовка подложки	Отвердевший/окаменевший продукт Calcino-Decor, подобно мраморным плитам, не обладает упругостью и при нанесении на непрочные подложки может привести к образованию трещин. Поэтому подложки необходимо укрепить.
	<p><b>Штукатурки класса растворов P I, P II и P III:</b> Прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью можно покрывать без предварительной подготовки. На впитывающие штукатурки с легкой песчаной осыпью нанести грунтовку OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Сильно песчанистые штукатурки загрунтовать продуктами Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.</p>
	<p><b>Гипсовые штукатурки о обрешетки под штукатурку класса растворов P IV:</b> Гипсовые штукатурки с потеками отшлифовать, очистить от пыли, загрунтовать продуктами Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.</p>
	<p><b>Гипсовые строительные плиты:</b> Хорошо впитывающие плиты загрунтовать продуктами OptiGrund E.L.F. или Caparol-Tiefgrund TB (информацию о деревянной обшивке см. в разделе «Гипсокартонные плиты»).</p>
	<p><b>Гипсокартонные плиты:</b> Сошлифовать наплывы шпатлевки. Мягкие и отшлифованные места гипсовой шпатлевки укрепить продуктом CapaSol LF. Подложки с сильной впитывающей способностью загрунтовать продуктами Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. Плиты, в состав которых входят водорастворимые, изменяющие окраску вещества, загрунтовать продуктом Caparol-Filtergrund grob. Соблюдать указания, изложенные в части 2 памятки BFS № 12.</p>
	<p><b>Внимание:</b> Для покрытия Calcino-Decor требуется двойная деревянная обшивка. Чтобы исключить образование трещин на стыках плит и в местах соединительных швов, необходимо заделать эти швы, обеспечив долговечное перекрытие без трещин.</p>
	<p><b>Бетон:</b> Удалить имеющиеся остатки разделяющих веществ, пыли и песка.</p>
	<p><b>Прочные покрытия:</b> Наносить непосредственно на матовые, слабо впитывающие покрытия. Глянцевым поверхностям и лаковым покрытиям придать шероховатость.</p>
	<p><b>Непрочные покрытия:</b> Непрочные лаковые и дисперсионные краски или штукатурные покрытия на основе синтетических смол необходимо удалить. Поверхности с крупными порами, песчаные или впитывающие загрунтовать продуктами OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Непрочные покрытия из минеральных красок удалить механическим способом и очистить поверхности от пыли. Загрунтовать продуктами Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.</p>
	<p><b>Покрытия из клеевых красок:</b> Смыть до основания. Загрунтовать продуктами Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.</p>
	<p><b>Грубоволокнистые, рельефные и тисненные обои из бумаги, непрочные прилегающие обои:</b> Полностью удалить. Смыть остатки обоев и клея. Загрунтовать продуктами Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.</p>
	<p><b>Поверхности с пятнами никотина, воды, сажи или жира:</b> Никотиновые загрязнения, а также пятна сажи или жира смыть водой с применением бытовых чистящих средств и тщательно высушить поверхность. Засохшие водяные пятна отчистить сухой щеткой. Нанести изолирующую грунтовку Caparol-Filtergrund grob (учитывать Техническую информацию № 845).</p>
	<p><b>Дерево и древесные материалы:</b> Загрунтовать продуктом Capacryl Holz-Isogrund. Панели, покрытые на заводе меламиноформальдегидной смолой, загрунтовать продуктом Capacryl-Haftprimer.</p>

## Внимание:

Для покрытия продуктом Calcino-Decor требуется тщательная и длительная подготовка подложки. Чтобы исключить образование трещин на стыках и в местах соединительных швов, необходимо заделать эти швы, обеспечив долговечное перекрытие без трещин.

## Места с дефектами:

После соответствующей предварительной обработки продуктом Caparol-Akkordspachtel отремонтировать согласно инструкции и при необходимости дополнительно загрунтовать.

Метод нанесения

Учитывайте техническую информацию об основном продукте Calcino-Decor № 880.

Расход

В зависимости от желаемого цветового тона 1 - 4 x 250 г на банку Calcino Decor.

Условия применения

Нижний предел температуры при нанесении покрытия: +10°C для циркуляционного воздуха и подложки.

Инструменты

Необходимый специальный инструмент:

Набор для шпатлевания (венецианская кельма с закругленными углами). Для отдельных этапов нанесения шпатлевки и колерованного материала с заключительной герметизацией необходимо каждый раз использовать отдельный шпатель.

При уплотнении материала всегда необходимо использовать шпатель, который предварительно не использовался для нанесения материала. Поврежденный инструмент приводит к образованию рифленой поверхности. Новый шпатель отшлифовать наждачной бумагой (размер зерен 400 - 600).

Чистка инструментов

Сразу после использования промыть водой.

При нанесении обязательно следить за чистотой инструмента.

## Замечание

Очистка и уход

Паста для пропитки Calcino-Imprägnierpaste (ТИ № 904) не обеспечивает защиту от попадания непосредственно разбрызгиваемой воды (образование известковых пятен), а также от загрязнения жирами, кислотами, смолой, чаем или кофе и окрашивающими веществами. Легкие загрязнения поверхностей можно удалить теплой водой, добавив при необходимости нейтральное бытовое чистящее средство. Внимание: Не использовать растворяющие известь чистящие средства!

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

- Опасность серьезного поражения глаз.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не допускать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза сразу тщательно промыть водой и проконсультироваться с врачом. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды и мыла.
- Во время работы использовать специальные защитные перчатки и защитные очки/защитную маску.
- При попадании в органы пищеварения немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку.

Утилизация

На повторную переработку сдавать только полностью опорожненные емкости. Жидкие остатки материала можно утилизировать как отходы красок на водной основе, засохшие остатки материала – как затвердевшие краски или как бытовые отходы.

Декларация состава

Гидроксид кальция, настоящие известковые пигменты, вода

Техническая консультация

В данном печатном издании невозможно рассмотреть все встречающиеся на практике виды подложек и способы их подготовки. При необходимости обработки подложек, не описанных в настоящей Технической информации, необходимо связаться с нами или с работниками наших филиалов. Мы всегда готовы дать Вам подробную консультацию по каждому конкретному объекту.

Центр обслуживания

Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».

## Техническая информация DI903R NOE - Состояние на Декабрь 2011

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de