



Грунтовка - концентрат FLAGMAN 011

(ВД-АК-011)

Для наружных и внутренних работ
ТУ РБ 600112981.005-2001

- > Разбавляется водой 1:7
- > Экономичная
- > Под краску, обои, плитку, для шифера
- > Выравнивает впитываемость основания
- > Укрепляет пылящие поверхности

Краткий обзор

Назначение	Концентрат для получения водно-дисперсионной акриловой грунтовки. После разбавления используется для грунтования пористых поверхностей (бетонных, кирпичных, оштукатуренных и др., а также асбестоцементных листов) перед их последующей окраской водно-дисперсионными красками, а также проведением других ремонтно-отделочных работ: шпатлеванием, оклейкой обоями, облицовкой плиткой и др. Грунтовка может применяться при отделке систем утепления зданий и сооружений.
Свойства	Уменьшает впитывающую способность поверхности, облегчает нанесение красок и снижает их расход. Укрепляет пылящие основания. Благодаря высокой концентрации (возможно разбавление 1:7) снижает себестоимость отделки поверхности перед окраской.
Состав	Водная дисперсия акрилового сополимера, функциональные добавки, вода.
Цвет и внешний вид покрытия	Цвет покрытия грунтовки – должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV. После высыхания грунтовка образует ровную однородную поверхность.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Показатель концентрации ионов водорода, pH	6,5 – 9,5
Массовая доля нелетучих веществ %, не менее	38 - 45
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с, не менее	15
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	1

Упаковка 1 л, 2 л, 5 л, 10 л.

Технология применения

Пригодные подложки	Пористые минеральные поверхности (бетонные, кирпичные, оштукатуренные и др., а также асбестоцементные листы).
Подготовка поверхности	Перед нанесением грунтовки с фасадов механически удалить мох, битумные пятна. На поверхности не должно быть высолов, т.к. даже после их удаления (только в сухом виде щеткой) такие типы поверхностей не гарантируют долговечность покрытия. Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, старых меловых, известковых и непрочных держателю покрытий, должен отсутствовать эффект меления. Новые бетонные и оштукатуренные поверхности следует грунтовать и окрашивать не ранее, чем через месяц после их естественного высыхания; после дождя поверхность должна просохнуть в течение 2 - 3 дней. Выступающие металлические части обработать антикоррозионными грунтовками MAV. Не рекомендуется наносить грунтовку на известковые и известково-цементные поверхности.
Система покрытия	После нанесения грунтовки поверхность окрашивают водно-дисперсионными красками.
Способ и условия нанесения	Работы проводить при t окружающего воздуха, грунтовки и грунтуемой поверхности не ниже 10 °С. Разведенную грунтовку перемешать и наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1 – 2 слоя в зависимости от поверхности. Рекомендуемое разбавление «Грунтовка : вода»:

Не применять в неразбавленном виде!	Концентрат : вода
для сильно впитывающих поверхностей перед шпатлеванием и оштукатуриванием	1 : 7
для умеренно впитывающих поверхностей (выбор концентрации: после высыхания грунтовка не должна оставлять блестящей пленки)	1 : 4 1 : 5
для слабо впитывающих поверхностей (бетон, гипсокартон)	1 : 3

Инструмент, тару, пятна грунтовки отмыть теплой водой с мылом до высыхания грунтовки.

Профессиональное использование согласно Типовой Технологической Карте – 100299864.072-2011 «На наружную окраску фасадов производственных, жилых и административных зданий и сооружений водно-дисперсионными акриловыми красками производства ЧУП «MAV»; регистрационный номер – 0275; разработчик РУП «Минсктиппроект».

Пиктограммы
способов нанесения



Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Температурный
режим,
время высыхания
Расход

Время высыхания грунтовки при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности $(65 \pm 5)\%$ – 1 ч. При более низкой температуре и (или) повышенной влажности время высыхания может увеличиваться до 4 ч.

Расход концентрата – 20 - 40 г/м², разведенной – до 150 г/м². Расход зависит от шероховатости и пористости поверхности, применяемого оборудования, квалификации работника и других факторов и более точно определяется путем нанесения пробного покрытия.

Дополнительная информация

Транспортировка и
хранение

Грунтовку транспортируют и хранят в плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

Меры
предосторожности

Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.

Утилизация отходов

В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки грунтовки утилизировать как бытовые отходы.

Гарантийный срок

24 месяца с даты изготовления.

Дополнительная
документация

Свидетельство о гос. регистрации ВУ.50.51.01.008.E.000719.03.11

Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.010-2012

Декларация о соответствии ВУ/112 10.1.2Д 002 2556

Контактная
информация

Отдел по техническому сопровождению продукции:
телефон: +375 (1716) 5-60-56
e-mail: otsp@mav.by

Отдел продаж:
телефон: +375 (1716) 5-57-38, 5-75-42
e-mail: op_rb@mav.by