

Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190 Winter

(Клеевой и армирующий состав Капатект 190 Зима)

Минеральная сухая смесь для приклеивания теплоизоляционных материалов, а также для создания армированного слоя в легких штукатурных системах в зимний период времени.



Описание материала

■ Назначение

Универсальный полимерминеральный клеевой и армирующий состав для приклеивания теплоизоляционных материалов, создания армированного слоя в системах утепления Caparol, а также для ремонта фасадов в зимний период времени.

■ Свойства

- температура применения до - 5°C
- негорючий или трудновоспламеняемый в зависимости от устройства ЛШС
- возможность длительной обработки материала
- высокая паропроницаемость
- устойчив против атмосферных воздействий, водоотталкивающие свойства согласно DIN 18550
- возможность длительной обработки материала
- хорошая прочность
- пластичный
- оптимальный зерновой состав
- оптимальная комбинация кварцевых, кальцитовых и легких минеральных добавок
- низкий расход

■ Расход

Приклеивание пенополистирольных плит: около 4,5 кг/м²;
минераловатных плит: около 5,0 кг/м² на ровной поверхности.
Точный расход определяется путем пробного нанесения на объекте.

■ Цвет

Светло-серый

■ Размер упаковок

Мешок 25 кг

■ Хранение

На поддонах в сухом, защищенном от влажности помещении, где можно хранить материалы, содержащие цемент и известь.

■ Номер продукта

190 Winter

Технология нанесения

■ Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, сухой и способной нести нагрузку. Загрязнения и продукты, обладающие разделяющими свойствами (например, формовочное масло) или выступающие остатки раствора нужно удалить. Сильно впитывающие, осыпающиеся или мелящиеся поверхности необходимо зачистить до твердого состояния и загрунтовать Sylitol Konzentrat 111. Глянцевым поверхностям придать шероховатость, загрунтовать Putzgrund 610.

■ Приготовление растворной смеси

Содержимое упаковки 25 кг высыпать в 5,0-6,0 литров чистой теплой воды (желательно 25 - 35°C) и мешать медленно вращающейся мешалкой до получения однородной массы. Затем оставить примерно на 10 минут и еще раз перемешать, при необходимости отрегулировать консистенцию добавлением небольшого количества воды. В зависимости от погодных условий время применения составляет 1-1,5 часа. При температуре выше + 15°C время применения резко сокращается. Начиная застывать материал не разбавлять водой и не перемешивать снова.

■ Пример оборудования для механизированного нанесения

- штукатурная станция Putzmeister MP25.

■ Приклеивание теплоизоляционного материала

Клеевой состав наносится механизированным способом или вручную точечно-бортовым методом полосами шириной 5 см по периметру плиты и дополнительно 3 «лепешки» с ладонь посередине плиты. Клеящая масса наносится таким образом, чтобы после прижатия плиты к поверхности контактная площадь приклеивания составила минимум 40%. С помощью клеящей массы можно выровнять небольшие неровности поверхности, при этом толщина слоя клея не должна превышать 1 см. При необходимости поверхность предварительно подготовить. Следует избегать попадания клея в стыки плит.

■ Нанесение армирующего слоя

Устройство армированного слоя осуществляется сверху вниз. Клей наносится на плиты утеплителя слоем 2-3 мм (при



необходимости пройти зубчатой теркой 8x8 мм), затем прикладываете стеклосетку СТ-Gewebe 650 с перехлестом не менее 10 см и слегка втапливаете, после чего еще раз зашпатлевывается методом «мокрое по мокрому» таким образом, чтобы обеспечить полное закрытие сетки. Общая толщина покрытия должна составлять примерно 3-4 мм.

■ Ремонт фасадов

Клеевой состав Капатект 190 Зима может использоваться для ремонта и выравнивания поверхности фасада. В качестве поверхностей для нанесения подходят сухие минеральные штукатурки с несущей способностью, а также прочные, матовые, щелочустойчивые покрытия выполненные красками и штукатурками на основе синтетических смол, не склонные к набуханию. Не подходят непрочные и отслаивающиеся окрашенные покрытия, покрытия склонные к набуханию, а также глянцевые заключительные окрашенные покрытия с высоким содержанием связующего или эластичные окрашенные покрытия, перекрывающие трещины. На подготовленную соответствующим образом поверхность наносится армирующий слой согласно выше названным указаниям.

■ Температура при применении

Во время применения и периода высыхания температура окружающей среды и подложки не должна снижаться ниже минус 5°C. При рисках снижения температуры ниже допустимого уровня предусмотреть дополнительные мероприятия по тепловой защите свеженанесенного состава.



■ **Высыхание**

Необходимое дубелирование можно проводить только после достаточного отверждения клея - т.е. через 1-2 дня. Клей полностью просыхает и может нести нагрузку через 3 дня.

■ **Чистка инструмента**

Инструмент сразу же после применения промыть водой.

Указания

Для защиты от воздействия дождя в период фазы высыхания строительные леса необходимо завесить. При применении материала и выполнения работ необходимо соблюдать нормы DIN 18 500, DIN 18 350, VOB часть C. При хранении материала в контейнерах и элеваторах учитывайте требования прилагаемых инструкций.

■ **Утилизация отходов**

Во вторичную переработку сдавать только пустые мешки. Затвердевшие остатки материала можно утилизировать в соответствии с немецким кодом отходов EAK 17 07 04 (смешанные отходы сноса и строительства).

■ **Указания по безопасности**

Минеральный порошкообразный продукт имеет щелочную реакцию. Раздражает кожу. Есть опасность серьезных повреждений глаз. Продукт следует хранить в недоступном для детей месте. Не допускайте попадания продукта в глаза и на кожу. При попадании брызг продукта в глаза сразу промойте их водой. Во время работы используйте защитные перчатки и очки / маску. При попадании в желудок обратиться к врачу и показать этикетку или упаковку. Не вдыхать пыль.

■ **Данные по безопасности и перевозке**

Обозначение Xi "раздражающее воздействие"
содержит: цемент

см. также "Паспорт безопасности".

Техническая консультация по срочным вопросам:

Представительство Lacufa GmbH Lacke und Farben (ФРГ) в РБ

пр. Дзержинского, 104, офис 1501
BY-220116 Минск
тел. +375 17 2715389
2714301
факс. +375 17 2715373