

AquaPalace

Вододисперсионная краска для деревянных стен и деталей без растворителей и вредных выделений. Защищает поверхность от воздействия грибков и водорослей.



Описание продукта

Область применения

Вододисперсионная, тонкослойная краска для древесины. Защищает поверхность от воздействия грибков и водорослей.

Для цветового оформления и защиты деревянных элементов нестрого заданных размеров, таких как деревянные панели, ставни, ворота, каркасные сооружения и т. д., а также деревянных конструкций незадаанных размеров, таких как дощатые обшивки, заборы, гонтовые кровли, балконные перила, опалубки, перголы и т. п., а также для водосточных труб и желобов из жесткого ПВХ и цинковой жести.

Свойства

- С консервирующей пленкой, защищающей от водорослей и грибков
- Водоразбавляемая, с минимальным запахом.
- Свободная от растворителей и без вредных выделений.
- Обладает высокой атмосферостойкостью
- Водоотталкивающая в соответствии с немецким стандартом DIN 4108.
- Высокая степень защиты от дождя.
- Обладает высокой проницаемостью для водяных паров
- Не желтеет.
- Тонкослойная, сохраняющая структуру.
- Хорошо очищается
- Простая в применении.

Связующее

Дисперсия искусственной смолы.

Упаковка

- База 1 (белая): 10 л.
- База 3 (прозрачная): 10 л после колерования.

Цвет

- База 1 (белая) может применяться без колерования.
- База 3 (прозрачная) применяется только после колерования.

AquaPalace колеруется машинным способом по системе ColorExpress во многие тона из известных на рынке цветовых коллекций.

AquaPalace (база 1) может быть также самостоятельно отколерована с помощью красок Alpinacolor или полно-тоновых и подцветочных красок AVA — Amphicolor Vollton- und Abtönfarben.

Во избежание возникновения разницы в цветовых оттенках при самостоятельном подцветывании следует колеровать сразу все необходимое количество материала, перемешивая отдельные отколерованные партии краски между собой.

При покупке 100 л и более краски одного цветового оттенка по заявке потребителя возможна также поставка отколерованного продукта прямо с завода.



Степень глянца	Шелковисто-матовая
Хранение	В прохладном, защищенном от мороза месте. Минимальный срок хранения в закрытой оригинальной упаковке 24 месяцев.
Технические параметры	■ Плотность: Ок. 1,3 г/см ³
Замечание	После колерования возможны незначительные изменения в технических данных.

Применение

Подходящие подложки	<p>Поверхности из древесины с четким соблюдением границ и без. Подложка должна быть сухой, чистой, обладающей несущей способностью и свободной от разделяющих веществ.</p> <p>Влажность древесины в середине лиственных деревьев не должна превышать 12%, в середине хвойных – 15%. Необходимо учитывать основные положения по защите древесины, которые также являются предпосылками длительной защиты древесины при помощи материалов для покрытий.</p>
Подготовка подложки	<p>Новые конструктивные элементы из древесины:</p> <p>Поверхности из дерева отшлифовать в направлении волокон, основательно очистить и удалить выступающие на поверхность вещества (смола, смоляная желчь). Обломать острые углы, выступы.</p> <p>Старая необработанная древесина:</p> <p>Выветренные поверхности из древесины отшлифовать до получения чистой, обладающей несущей способностью древесины и основательно очистить. Удалить острые углы, выступы.</p> <p>Окрашенные поверхности из древесины:</p> <p>Удалить старые, необладающие несущей способностью покрытия до чистой, обладающей несущей способностью древесины. Прочные старые покрытия отшлифовать и очистить.</p> <p>Цинк, жесткий-PVC:</p> <p>Обработать аммиаком и отшлифовать.</p>
Подготовка материала	Материал AquaPalace поставляется уже готовым к применению. Перед использованием тщательно размешать.
Метод нанесения	Наносить кистью или валиком.
Разбавление	При необходимости разбавить макс. 2% воды.

Структура покрытия

Подложки	При- менение	Обработка подложки	Пропиты- вание	Грунтовочн- ое покрытие	Промежуточ- ное покрытие	Заключитель- ное покрытие
Конструктив- ные элементы из древесины	снаружи	BFS Nr. 3	Capacryl Holzschutz- Grund или Capalac Holz- Imprägniergr- und	Для светлых цветовых тонов Capacryl Holz-IsoGrund ¹⁾ Capalac Grundierweiss ³⁾	AquaPalace	AquaPalace
Цинк	снаружи	BFS Nr. 5	—	AquaPalace	AquaPalace	
Жесткий-PVC	снаружи	BFS Nr. 22	—	AquaPalace	AquaPalace	
Старые окрашенные поверхности, обладающие несущей способностью	снаружи	Шлифовать, придать шероховат- ость	—	Capacryl Haftprimer ²⁾	AquaPalace	

1) На поверхностях из древесины с водорастворимыми, окрашивающимися веществами всегда использовать Capacryl Holz-IsoGrund, места с сучками покрывать 2 раза.

2) Места повреждения на старых окрашенных поверхностях предварительно обработать в зависимости от вида подложки и загрунтовать.

3) Обязательно шлифовать перед нанесение последующего покрытия AquaPalace. Проверить эффективность изолирующего действия.

Расход

Около 120 мл/м² на один рабочий проход по гладкой древесине. Точный расход краски определяется путем нанесения пробного покрытия.

Условия применения

Минимально допустимая температура нанесения:

+5 °C для подложки, материала и окружающего воздуха.

Сушка/время сушки

При +20 °C и 65% относительной влажности воздуха	Высыхает от пыли	Готов к дальнейшей покраске	Устойчив к дождю
через	1 час	4-6 часов	24 часов

При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха эти сроки увеличиваются.

Чистка инструментов

Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Замечание

AquaPalace содержит активные вещества против действия грибка и водорослей на фасадных поверхностях. Запас активных веществ обеспечивает стойкую, ограниченную во времени защиту, зависящую от условий на объекте, например, от объема повреждений, влажности и т. п., поэтому мы не можем гарантировать предотвращение появления грибка и водорослей на длительное время. Для предварительной обработки поверхностей с грибковым или водорослевым налетом после чистки можно использовать продукт FungiGrund вместо OptiGrund E.L.F.

Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

Вредно для водных организмов, может оказывать на водоемы длительное вредное воздействие. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в желудок сразу обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку, т.к. может быть повреждена флора кишечника. Не допускать попадания остатков продукта в канализацию / сточные воды и в почву. Наносить только кистью или валиком. При шлифовании использовать фильтр против пыли P2. Во время применения и сушки необходимо обеспечить тщательное проветривание. Нельзя есть, пить и курить во время применения краски. При попадании в глаза и на кожу сразу тщательно промыть водой.

Утилизация

Во вторичную переработку сдавать только пустые емкости. Упаковки с остатками продукта следует сдавать в пункты сбора старых красок и лаков или утилизировать в соответствии с действующим законодательством страны.

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

Мах. 1 г/л (при допустимой концентрации 30 г/л для продуктов категории A/a)

Декларация состава

Дисперсия искусственной смолы, вода, пигменты, минеральные наполнители, аддитивы, консерванты.

Техническая консультация

В данном печатном издании не рассматриваются все возможные основания, применяемые на практике, и их обработка. При обработке основания, не включенного в данную техническую информацию обращайтесь за консультациями в компанию Caparol или к сотрудникам отдела сбыта. Компания Caparol будет рада предоставить консультации по конкретным условиям объекта.

Центр обслуживания

Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».

Техническая информация D016R NOE · Состояние на Июль 2013

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de