

## КРАСКА ФАСАДНАЯ «УНИВЕРСАЛ»

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b>                | Водно-дисперсионная акриловая фасадная краска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Область применения</b> | Предназначена для окраски фасадов зданий и сооружений по минеральным поверхностям (бетонные основы, цементные штукатурки, не глянцевая строительная керамика), прочно держащимся покрытиям, ранее окрашенным водно-дисперсионными красками. Краска пригодна для отделочных работ внутри помещений, в том числе с повышенной влажностью (душевые и ванные комнаты). |



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Расход на 1 слой</b>                                                 | 5 - 8 м <sup>2</sup> /кг (7 - 11 м <sup>2</sup> /л) в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания                                                                           |
| <b>Сухой остаток</b>                                                    | Ок. 54 %                                                                                                                                                                                             |
| <b>Плотность</b>                                                        | 1,4 - 1,45 кг/л                                                                                                                                                                                      |
| <b>Разбавитель</b>                                                      | Вода                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Способ нанесения</b>                                                 | Наносится валиком, кистью или распылением                                                                                                                                                            |
| <b>Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %</b> | 1 час. Следующий слой можно наносить через 12 часов. Заданный уровень атмосферостойкости покрытия достигается через 2 недели.                                                                        |
| <b>Блеск</b>                                                            | Глубоко матовый                                                                                                                                                                                      |
| <b>Цвет</b>                                                             | Белый                                                                                                                                                                                                |
| <b>Колеровка</b>                                                        | Колер красками для водно-дисперсионных красок ТЕКС (не более 10% объема краски).                                                                                                                     |
| <b>Атмосферостойкость</b>                                               | Хорошая, также в индустриальной и морской атмосфере. Срок службы покрытия более 3-х лет при строгом соблюдении технологии нанесения и эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата. |
| <b>Сопротивление водяному пару (EN ISO 7783-2)</b>                      | $S_{d,H_2O} < 0,2 \text{ м}$                                                                                                                                                                         |
| <b>Водопроницаемость (EN 1062-3)</b>                                    | $w < 0,5 \text{ kg m}^{-2} \text{ h}^{-0,5}$                                                                                                                                                         |
| <b>Хранение транспортировка</b>                                         | При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.                                                                               |
| <b>Срок годности</b>                                                    | Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 18 мес.                                                                                                                                  |
| <b>Фасовка</b>                                                          | 6,5 кг; 13 кг; 25 кг; 40 кг                                                                                                                                                                          |

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ваших вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный

## КРАСКА ФАСАДНАЯ «УНИВЕРСАЛ»

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

#### Условия при окраске

Поверхность должна быть сухой. Краску наносить при среднесуточной температуре не ниже +8 °С и относительной влажности воздуха – не более 80 %. Не проводить работы при воздействии на поверхность прямых солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков.

#### Предварительная подготовка

##### Неокрашенная поверхность:

Поверхность очистить от пыли, грязи и высолов. Новые бетонные поверхности можно окрашивать после одного отопительного сезона, новые оштукатуренные поверхности – через 1–2 месяца, новые фиброцементные плиты – через 6 месяцев. Гладкие поверхности обработать пескоструйным аппаратом или стальной щеткой для создания подходящего для окраски профиля. Мелящие или слабые бетонные поверхности следует удалить пескоструйным или гидropескоструйным аппаратом или стальной щеткой. В случае поражения поверхности грибом или плесенью - обработать saniрующим средством "Санатекс", соблюдая соответствующие инструкции. Перед нанесением поверхности прогрунтовать грунтовкой ТЕКС "Пропиточная Универсал". Дефекты поверхности выровнять при наружных работах шпатлевкой ТЕКС "Фасадная акрилатная Профи", при внутренних работах – шпатлевками для внутренних работ ТЕКС.

##### Ранее окрашенная поверхность:

Удалить слабо держащуюся краску и штукатурку пескоструйным или гидropескоструйным аппаратом или стальной щеткой. Проверить состояние швов бетонных элементов, устранить дефекты. Возможные трещины стальной арматуры раскрыть скоблением или шлифовальной машиной с диском и фланцем. Очистить обнаженный металл от ржавчины, защитить его соответствующим материалом. В случае поражения поверхности грибом или плесенью - обработать saniрующим средством "Санатекс", соблюдая соответствующие инструкции. Поверхность вымыть моющим средством, затем тщательно промыть водой. Дефекты поверхности выровнять при наружных работах шпатлевкой ТЕКС "Фасадная акрилатная Профи", при внутренних работах – шпатлевками для внутренних работ ТЕКС. Слабо мелящие и сильно впитывающие участки прогрунтовать грунтовкой ТЕКС "Пропиточная Универсал".

#### Окраска

Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить равномерно в 2 слоя. Рекомендуется не делать перерывов при окраске сплошной поверхности, в местах "перехлестов" работать методом "мокрое по мокрому". Заканчивать работы следует по архитектурным границам (по углам здания, под водосточными трубами и т.д.).

#### Ремонтная окраска

Ремонтная окраска производится этой же краской или краской такого же типа. См. пункт "Предварительная подготовка".

#### Уход

Очистку производить не ранее, чем через месяц после окраски осторожной промывкой водой под давлением без применения моющих средств.

#### Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой.

### ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна. Избегать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. При работе использовать резиновые перчатки.

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ваших вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный