



ТРАДИЦИИ НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА

Condor

Tiefgrund DP

Укрепляющая грунтовка

для проблемных, осыпающихся поверхностей и реставрационных работ



Наименование продукции:	Грунтовка водно-дисперсионная "Tiefgrund DP" ТУ РБ 28882332.001-98
Краткая характеристика материала:	Укрепляющая грунтовка для проблемных, осыпающихся поверхностей и реставрационных работ.
Фасовка (кг)	Масса: 2 кг; 5 кг; 10 кг
НАЗНАЧЕНИЕ:	для грунтования пористых минеральных поверхностей (бетон, кирпич, штукатурка и др.), особенно для проблемных (осыпающихся, сильно впитывающих, подверженных действию конденсата и капиллярной влаги) оснований. Целесообразно использовать для проведения реставрационных работ при ремонте старых зданий. Хорошо фиксирует пылящие основания, препятствует образованию высолов, обладает гидроизолирующими свойствами. Для наружных и внутренних работ.
СВОЙСТВА:	глубоко проникает и закрепляет верхний слой минерального основания. Грунтовка после высыхания образует бесцветное покрытие, имеющее остаточную липкость. Не содержит органических растворителей.
СОСТАВ:	вода, полимерная акриловая дисперсия, вспомогательные вещества.
РАСХОД:	50 – 100 г/м ² при однослойном нанесении, в зависимости от впитывающей способности поверхности.
ХРАНЕНИЕ:	в прохладном месте в плотно закрытой таре при температуре не ниже + 5 °С и не выше + 40 °С. Избегать замораживания.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:	грунтовка TIEFGRUND DP является концентратом. Перед использованием разбавить чистой холодной водой в соотношении 1:2 – 1:3. Не применять в неразбавленном виде! Наносить на сухое, чистое основание кистью, валиком или распылителем. Осыпающиеся поверхности грунтовать дважды с интервалом не менее чем 6 часов. Покраску загрунтованной поверхности производить после полного высыхания грунтовки не ранее, чем через 12 часов после ее нанесения. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. После грунтования рабочий инструмент промыть водой. Остатки высохшей грунтовки подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:	Беречь от детей! При попадании грунтовки в глаза или на кожу – промыть водой!
Срок годности:	Гарантийный срок и срок годности: 24 мес с даты изготовления.