



ТРАДИЦИИ НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА
Condor

Dachfarbe

**СРОК СЛУЖБЫ
ПОКРЫТИЯ НЕ МЕНЕЕ
10-ТИ ЛЕТ!**

**Краска для шиферных
крыш и цоколей**

стабильность цвета



Наименование продукции:	Краска водно-дисперсионная Dachfarbe ТУ РБ 28882332.003-98
Краткая характеристика материала:	Краска для шиферных крыш и цоколей.
Фасовка (кг)	масса: 6,5 кг; 13 кг.
НАЗНАЧЕНИЕ:	для окраски новых, а также для капитального ремонта старых крыш с целью улучшения стока воды и увеличения срока эксплуатации. Рекомендуется также использовать для окраски минеральных поверхностей, подвергающихся дополнительным нагрузкам (например, цоколей зданий).
СВОЙСТВА:	покрытие обладает легким шелковистым блеском. Устойчиво к воздействию атмосферных факторов умеренного климата. Не содержит органических растворителей.
СОСТАВ:	вода, полимерная акриловая дисперсия, цветной пигмент, мраморный порошок, вспомогательные вещества.
РАСХОД:	200-250 г/м ² в зависимости от основания при двухслойном покрытии (350 г на стандартный лист перекрытого шифера).
ХРАНЕНИЕ:	краску хранить в прохладном месте в плотно закрытой таре. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:	перед использованием краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью и безвоздушным краскопультом. Окрашиваемую поверхность необходимо тщательно очистить от пыли и других загрязнений и обязательно смыть струей воды под напором. Новый шифер перед покраской во избежание появления высолов рекомендуется выдержать при атмосферных условиях в течение трех-четырех месяцев. При покраске старых крыш имеющуюся на них растительность следует удалить механически с помощью металлических щеток или скребков, затем поверхность следует протравить антисептиком и смыть водой. Перед покраской шифер или черепицу предварительно следует обработать водной акриловой грунтовкой TIEFGRUND DACH (CONDOR). Время сушки между нанесением 1-го и 2-го слоя – не менее 8 часов. Покраску проводить при температуре не ниже + 8 °С. Запрещается окрашивать шифер и черепицу, нагретые на солнце до температуры выше + 30 °С. После покраски рабочий инструмент промыть водой. Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 часа после нанесения. Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки.
КОЛЕРОВКА:	готовые цвета: Д-17(красный), Д-25(светло-коричневый), Д-06(темно-коричневый), Д-21(зеленый), Д-77(морская волна).
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:	Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Срок годности:	Гарантийный срок и срок годности: 24 мес с даты изготовления.