



ТРАДИЦИИ НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА

Condor

Декоративно-защитный полуматовый лак для интерьеров

**Lack
Haus Proff**

INTERIER LACK 30

Полуматовый. Водоразбавимый
Не желтеет. Содержит воск и УФ фильтр
Колеруется



Наименование продукции:	Лак водно-дисперсионный акриловый «Interior Lack-30»ТУ РБ 200551259.007-2003
Краткая характеристика материала:	Декоративно-защитный полуматовый лак для интерьеров
Фасовка (кг)	Масса: 0,9 кг; 2,3 кг.
НАЗНАЧЕНИЕ:	для отделки деревянных поверхностей (стенные и потолочные панели, бревна, брусья, двери, плинтусы, элементы мебели и т.д.). Лак можно использовать для обработки бетонных, кирпичных, оштукатуренных и каменных оснований, а также ранее окрашенных или оклеенных бумажными обоями поверхностей для придания им влаго- и износоустойчивости, а также декоративного эффекта. Может использоваться как основа для декоративных добавок, совместимых с ЛКМ на водной основе: пигменты с эффектом золота, серебра и бронзы, перламутровые пигменты и тд. Лак не предназначен для парилок, полов и поверхностей, подвергающихся сильному механическому износу.
СВОЙСТВА:	водоразбавимый акриловый лак для внутренних работ. Быстро сохнет. Создает декоративно-защитное покрытие. Предотвращает загрязнение. Повышает влаго- и износоустойчивость. Содержит воск и УФ-фильтр.
СОСТАВ:	вода, дисперсия акрилового сополимера, вспомогательные вещества.
РАСХОД:	100-200 г/м ² в зависимости от количества слоев и структуры поверхности.
ХРАНЕНИЕ:	в прохладном месте в плотно закрытой таре. Максимально и минимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки - от + 5 °С до + 40 °С. Избегать замораживания.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:	поверхность должна быть сухой и чистой. Влажность дерева не должна превышать 18 %. Старое отслаивающееся покрытие полностью удалить, отшлифовать всю поверхность шкуркой, пыль удалить. Новые и блестящие поверхности перед нанесением лака тщательно зашлифовать. Перед применением лак тщательно перемешать; рекомендуется также периодически перемешивать продукт во время работы для равномерного распределения тонирующих паст и матирующей добавки. При нанесении первого слоя допустимо разбавление лака водой до 10 % по объему. Наносить при температуре не ниже + 10 °С и не выше + 30 °С и относительной влажности воздуха не выше 80 %. Нанесение при прямом солнечном свете, сквозняке и повышенной температуре могут привести к дефектам поверхности. Лак рекомендуется наносить в 2 - 3 слоя вдоль волокон дерева непрерывно от края до края поверхности. Второй слой наносить после полного высыхания первого, но не ранее, чем через 2 ч. Время выдержки покрытия до эксплуатации – 24 ч, время полного высыхания покрытия и обретения им заданных защитных свойств – 2 недели. Цвет поверхности, покрытой тонированным лаком, зависит от породы и оттенка дерева, а также от количества слоев лака. Последний слой рекомендуется наносить не тонированным лаком. Перед нанесением лака возможна обработка окрашиваемой поверхности непленкообразующими пропитками, грунтовками и морилками на водной основе.
ЦВЕТ, КОЛЕРОВКА:	бесцветный. Машинная колеровка по системе Eskarocolor (карта цветов TROX). Также допускается подколеровка лаков водными пигментными пастами, при этом количество пасты не должно превышать 10 % от массы лакокрасочного материала.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:	Беречь от детей! При попадании лака в глаза или на кожу – промыть водой!
Срок годности:	Гарантийный срок и срок годности: 24 мес с даты изготовления.