KAPRAL®

РЕЛЬЕФНАЯ Е-40

КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Наименование продукции:	**Краска водно-дисперсионная «Капрал Е-40» ТУ РБ 200551259.008-2008**
Краткая характеристика материала:	**Рельефное покрытие Идеально под краскопульт Атмосферостойкая Паропроницаемая Для наружных и внутренних работ**
Фасовка (кг)	масса: 15кг, 25кг, 50кг
НАЗНАЧЕНИЕ:	для создания рельефных декоративно-защитных покрытий при проведении ремонтно-строительных, реставрационных и отделочных работ. Образуемое покрытие скрывает мелкие дефекты поверхности и создает эффект оптического выравнивания стен. Может применяться для малярных работ внутри помещений, в том числе с повышенной влажностью воздуха.
СВОЙСТВА:	белая, матовая краска с высокой адгезией к основанию и укрывистостью. Легко наносится. Образуемое покрытие устойчиво к воздействию неблагоприятных атмосферных условий.
СОСТАВ:	вода, полимерная акриловая дисперсия, белый пигмент - диоксид титана, мраморный порошок, вспомогательные вещества.
РАСХОД:	800-1700 г/м^2 в зависимости от способа нанесения, а так же структуры и впитывающей способности окрашиваемой поверхности. При окрашивании проблемных поверхностей, или поверхностей с глубокими дефектами и неровностями - расход определяется экспериментальным путем.
ХРАНЕНИЕ:	краску хранить в складских помещениях в плотно закрытой таре. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:	перед использованием краску тщательно перемешать. Наносить безвоздушным распылением или валиком. Окрашиваемое основание следует очистить от пыли и других загрязнений, удалить не прочно держащиеся фрагменты старой краски. Свежеоштукатуренные поверхности перед окраской необходимо выдержать в течение четырех недель. Перед покраской поверхность рекомендуется обработать грунтовкой Kapral Unigrund или одной из грунтовок ТМ CONDOR: Tiefgrund Fassade, Tiefgrund LF, Tiefgrund DP. Второй слой краски наносить через 6 ч после нанесения первого. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 ч после нанесения. После покраски рабочий инструмент промыть водой. Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:	малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Срок годности:	Гарантийный срок и срок годности: 24 мес с даты изготовления.

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «КОНДОР»
ул. Лейтенанта Рябцева,110, 224025 Брест, Республика Беларусь
Тел./факс: (162) 298-850, (162) 298-908,298-198, (162) 298-533 e-mail: info@condor.by
www.condor.by

Предприятие входит в состав холдинга Eskaro Group AB
eskaro