

# Capalith Fassaden-Feinspachtel P

Готовая к применению шпатлёвочная масса на основе синтетических материалов



## Описание продукта

Область применения	Легко тянущаяся шпатлёвочная масса для точных работ - для исправления мелких дефектов и неровностей в штукатурке, бетоне, для сглаживания и выравнивания неравномерно затёртых оштукатуренных участков, а также для заглаживания бетона. Максимальная толщина слоя: 1 мм.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ атмосфероустойчивая, экологичная</li> <li>■ вытягивается на ноль</li> <li>■ удобная в применении</li> <li>■ хорошая адгезия с подложкой</li> </ul>
Связующее	Дисперсия синтетического материала по DIN 55 945
Упаковка	Овальные пластиковые ведра 4 кг и 25 кг
Хранение	В прохладном месте, но не на морозе

## Применение

Подходящие подложки	Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, без разделяющих веществ.
Подготовка подложки	<p><b>Штукатурки растворной группы PII, PIII:</b>  <u>Новые штукатурки</u> можно покрывать после полного высыхания, как правило, через 2 недели при 20°C и относительной влажности воздуха 65 %.          При неблагоприятных погодных условиях (дождь, ветер) необходимо соблюдать более длительный период выдерживания.  <u>Старые штукатурки:</u> В местах локального ремонта штукатурки должны хорошо схватиться и просохнуть.          На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках рекомендуется грунтование с использованием продукта OptiGrund E.L.F.          На критических подложках необходимо грунтование продуктом Dupa-grund.</p> <p><b>Бетон:</b>          Бетонные поверхности с отложениями грязи или с мучнисто-зернистым слоем необходимо очистить механическим способом или промыть струёй воды под давлением при соблюдении соответствующих инструкций.          На слабо впитывающие, гладкие поверхности нанесите грунтовочный слой CapaGrund Universal.          На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка поверхностях рекомендуется грунтование с использованием продукта OptiGrund E.L.F.          На мелящих поверхностях необходимо грунтование продуктом Dupa-grund.</p>



## Цементно-волоконные плиты (без покрытия):

Плиты с поверхностным уплотнением, прогрунтовать с использованием продукта Dura-Haftgrund.

На выветрившиеся, сильно впитывающие плиты нанести грунтовочное покрытие продуктом Dura-grund.

Невстроенные плиты следует обрабатывать, включая тыльную сторону и торцы.

## Покрyтия, обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками:

Мелящие покpытия, выполненные дисперсионными красками, очистить струёй воды под давлением при соблюдении соответствующих инструкций.

Глянцевым поверхностям сначала придать шероховатость.

Нанести грунтовочный слой с помощью Putzgrund 610.

## Покрyтия, не обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками или штукатурками на основе синтетических смол:

Удалить без остатка пригодными для этого методами, например, механическим способом или протравливанием и последующей промывкой струями горячей воды под высоким давлением при соблюдении соответствующих инструкций.

На слабо впитывающие, гладкие поверхности нанести грунтовочный слой CapaGrund Universal.

## На мелящиеся, имеющие осыпь песка, впитывающие поверхности нанести грунтовку Dura-grund.

Метод нанесения

Наносится штапелем или кельмой.

Шпатлёвочные стыки необходимо выровнять кельмой с легким нажатием.

В высохшем состоянии Caparol Fassaden-Feinspachtel хорошо шлифуется.

## Толщина наносимого слоя:

Оптимальная толщина наносимого слоя 0,5 – 1 мм.

За один рабочий проход можно наносить слой толщиной до 5 мм.

Шпатлевка Caparol Fassaden-Feinspachtel P вытягивается на ноль.

Структура покpытия

## Дальнейшая обработка:

При температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % Caparol Fassaden-Feinspachtel может подвергаться дальнейшей обработке через 24 часа. При более низкой температуре и повышенной влажности воздуха это время увеличивается.

Перед дальнейшей обработкой на зашпатлёванные участки необходимо нанести грунтовочный слой CapaGrund Universal или AmphiSilan-Grundierfarbe в зависимости от применяемых далее материалов.

Полностью зашпатлёванные поверхности можно не грунтовать.

Для штукатурок на основе синтетических материалов требуется грунтование материалом Putzgrund 610.

Расход

В зависимости от способа нанесения и толщины слоя ок. 500 – 800 г/м<sup>2</sup> и более.

Условия применения

## Нижний предел температуры при нанесении и сушке:

+5°C для окружающей среды и подложки.

Замечание

**На Caparol Fassaden-Feinspachtel P нельзя наносить грунтовок, содержащие растворители!**

## Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву.

Утилизация

Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, отвердевшие остатки продукта – как отвердевшие краски или бытовой мусор.

Декларация состава

Дисперсия искусственной смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, аддитивы, консерванты.

Техническая консультация

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную со спецификой конкретного объекта.

Центр обслуживания

**Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».**

## Техническая информация CP710R NOE · Состояние на Февраль 2012

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: [www.caparol.ru](http://www.caparol.ru)

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: [www.caparol.by](http://www.caparol.by) · E-mail: [contact@diskom.brest.by](mailto:contact@diskom.brest.by)

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: [www.caparol.ua](http://www.caparol.ua) · E-mail: [info@caparol.ua](mailto:info@caparol.ua)

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>