

ЦЕМЕНТНЫЙ ШОВНЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ KERACOLOR FF



БЕЗУПРЕЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОСТЫХ ЗАДАЧ

Любому человеку, который брал в свои руки мастерок, известно, что при строительстве или ремонте, после укладки плитки, как внутри, так и снаружи помещений, завершающим штрихом является затирка швов. Именно шовный заполнитель определяет внешний вид поверхности, её долговечность, он не позволяет влаге и грязи попасть под поверхность, препятствует возникновению плес-

ни и бактерий. Так же с его помощью можно с легкостью замаскировать дефекты и неровности, усилить декоративные эффекты, создать рисунок на стенах или полах. В зависимости от состава, шовные заполнители могут быть цементными или эпоксидными. Если Вам нужен быстрый и качественный результат без больших затрат и наличия опыта в затирании швов, значит, Вам следует обратить внимание именно на цементный шовный заполнитель. Компания MAPEI, произвела фурор на рынке сухих строительных смесей благодаря цементному шовному

заполнителю Ultracolor Plus и сейчас с гордостью представляет очередную инновационную разработку, обладающую превосходными декоративными и защитными свойствами — Keracolor FF. При выборе шовного заполнителя важно понимать разницу в области применения и технических характеристиках материалов. Если говорить о различиях между Ultracolor Plus и Keracolor FF, то следует учитывать, что Ultracolor Plus рекомендуется для зон с повышенной эксплуатационной и пешей нагрузкой (аэропорты, торговые центры, рестораны, отели,

бассейны), для зон, требующих повышенную стойкость к циклам заморозки и оттаивания (балконы, террасы), а также для резервуаров с проточной водой. В то время как Keracolor FF идеально подходит при отделочных работах бытового применения (частных домах и квартирах), он обладает продленным временем работы со смесью, что позволяет работать с материалом больше времени. Keracolor FF предназначен для заполнения даже самых тонких швов при укладке керамической плитки, натурального и искусственного камня, мозаики.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Соотношение смешивания: 100 частей Keracolor FF на 26-29 частей воды по весу
- Время жизнеспособности смеси: около 2 часов
- Время выдержки перед удалением остатков: 10-20 минут
- Пуск в эксплуатацию: через 7 дней
- Нанесение: резиновым шпателем
- Очистка: губками
- Расход: в зависимости от размера шва
- Упаковка: 2 и 5 кг (мешок с технологией Alupack)
- Срок хранения: 24 месяца

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

100	БЕЛЫЙ
112	СЕРЫЙ
131	ВАНИЛЬ
140	КРАСНЫЙ КОРАЛЛ
141	КАРАМЕЛЬ
144	ШОКОЛАД
145	ОХРА
160	МАГНОЛИЯ
170	КРОКУС
181	НЕФРИТ
110	МАНХЕТТЕН
111	СВЕТЛО-СЕРЫЙ
113	ТЕМНО-СЕРЫЙ
114	АНТРАЦИТ
130	ЖАСМИН
132	БЕЖЕВЫЙ 2000
142	КОРИЧНЕВЫЙ

СДЕЛАНО В РОССИИ



СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Латексная добавка **Fugolastic** при смешивании с **Keracolor FF** улучшает характеристики шовного заполнителя, делает его еще более прочным, эластичным и подходящим для использования в местах с очень высокими эксплуатационными нагрузками.



Keracolor FF — это высококачественный цементно-полимерный шовный заполнитель для швов, который подойдет Вам в случаях:

- бытового применения (например, для ванной комнаты или душевых кабин, кухни);
- если Вам требуется идеально гладкий шов (**Keracolor FF** не содержит песка, даже в виде пыли);
- если ширина шва от 0 до 6 мм;
- если необходимо продленное время жизнеспособности смеси (2 часа);

- если Вам нужна защита от плесени и грибка (**BioBlock®**);
- если необходимы водоотталкивающие средства (**DropEffect®**);
- если у Вас тёплый пол (**Keracolor FF** устойчив к температурным изменениям);
- если Вам нужен недорогой, но качественный шовный заполнитель.

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Подготовка швов

Заполнение швов может осуществ-

ляться только после того, как клей полностью схватился. Шов должен быть чистым, без пыли и свободен, по крайней мере, на 2/3 толщины плитки.

Приготовление смеси

Засыпьте, одновременно перемешивая, **Keracolor FF** в емкость без ржавчины, содержащую чистую воду или **Fugolastic** (если требуется) в количестве 23-30% по весу. Перемешайте раствор до получения однородной консистенции. Дайте раствору от-

стояться 2-3 минуты и еще раз перемешайте перед применением. Используйте раствор в течение 2 часов с момента приготовления.

Нанесение смеси

Заполните швы с помощью специального шпателя MAPEI или резинового шпателя, убеждаясь, что швы полностью заполнены без неровностей. Излишки раствора **Keracolor FF** удаляются с поверхности диагональными движениями, пока он еще свежий.

Финишная обработка

Когда смесь потеряет пластичность и цвет станет матовым, что обычно происходит через 10-20 минут, удалите излишки **Keracolor FF** с помощью твердой влажной целлюлозной губки диагональными движениями. Чаще промывайте губку, используя две емкости с водой: одну для удаления избытков смеси с губки, а вторую, с чистой водой, для окончательного ополаскивания. Окончательно очистить поверхность можно с помо-

щью чистой сухой тряпки. Если после этого на поверхности остаются следы **Keracolor FF**, их можно удалить с помощью специального кислотного очистителя **Keranet**, следуя соответствующим инструкциям, по меньшей мере, через 10 дней после заполнения швов.