



ТРАДИЦИИ НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА

Condor

Fassadenfarbe

Weiss

Краска для фасадов

Атмосферостойкая

Наименование продукции:	Краска водно-дисперсионная Fassadenfarbe ТУ РБ 28882332.001-98
Краткая характеристика материала:	Краска для фасадов
Фасовка (кг)	База А: 1,5 кг; 3,75 кг; 7,5 кг; 15 кг; 22,5 кг База TR: 3 кг; 10 кг
НАЗНАЧЕНИЕ:	применяется для окраски новых минеральных оснований (бетон, газобетон, цементно-волоконистые плиты, штукатурка, шпатлевка, кирпичная кладка и др.), гипсокартона, ДВП, ДСП, а также для поверхностей, ранее окрашенных водно-дисперсионными красками. Также используется для малярных работ внутри помещений с повышенной влажностью воздуха и высокими эксплуатационными требованиями.
СВОЙСТВА:	матовая краска с высокой адгезией и укрывистостью. Образует атмосферостойкое, износостойкое, паропроницаемое, устойчивое к мытью покрытие. Не содержит органических растворителей.
СОСТАВ:	вода, полимерная акриловая дисперсия, белый пигмент – диоксид титана, мраморный порошок, вспомогательные вещества.
РАСХОД:	250-350 г/м ² в зависимости от основания при двухслойном покрытии. При окрашивании рельефной поверхности, расход краски увеличивается и определяется путем пробного нанесения.
ХРАНЕНИЕ:	краску хранить в прохладном месте в плотно закрытой таре. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:	перед использованием краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью и безвоздушным краскопультом. Окрашиваемое основание следует очистить от пыли и других загрязнений, удалить не прочно держащиеся фрагменты старой краски. Окрашочные работы по свежей штукатурке проводить не ранее, чем через 4 недели после ее нанесения. Перед покраской поверхность рекомендуется обработать одной из грунтовок ТМ CONDOR: Tiefgrund Fassade, Tiefgrund LF, Tiefgrund DP. Второй слой краски наносить через 4-6 часов после нанесения первого. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 часа после нанесения. После покраски рабочий инструмент промыть водой. Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки.
КОЛЕРОВКА:	Машинная колеровка по системе Eskarocolor или ручная колеровка пигментными пастами Vollton ТМ Condor.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:	Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Срок годности:	Гарантийный срок и срок годности: 24 мес с даты изготовления.