



ТРАДИЦИИ НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА

Condor

Tiefgrund Beton

Грунтовка для бетонных полов
модификатор сухих смесей



Наименование продукции:	Грунтовка ВН П 1 Д «Tiefgrund Beton» СТБ 1263
Краткая характеристика материала:	Грунтовка для бетонных полов. Модификатор сухих смесей.
Фасовка (кг)	Масса: 2 кг; 5 кг
НАЗНАЧЕНИЕ:	для обработки бетонных поверхностей перед нанесением наливных полов, а также в качестве добавки в строительные растворы на основе портланд-цемента. Для наружных и внутренних работ.
СВОЙСТВА:	обеспыливает поверхность, проникает в верхний слой минерального основания. Уменьшает пористость поверхности и выравнивает её впитывающую способность. При модификации строительных растворов на основе портланд-цемента повышает их адгезию, эластичность, прочность, гидрофобность. Не содержит органических растворителей.
СОСТАВ:	вода, бутадиен-стирольная дисперсия, вспомогательные вещества.
РАСХОД:	20-65 г/м ² в зависимости от впитывающей способности поверхности при однослойном нанесении.
ХРАНЕНИЕ:	в прохладном месте в плотно закрытой таре при температуре не ниже + 5 °С и не выше + 40 °С. Избегать замораживания.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:	грунтовка TIEFGRUND Beton является концентратом. Перед грунтованием разбавить чистой холодной водой в соотношении 1:5. Не применять в неразбавленном виде! Поверхность обеспылить и очистить от грязи, мазута, жира. Наносить кистью, валиком или распылителем при температуре основания и окружающего воздуха не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Обустройство наливных полов по загрунтованной поверхности проводить после полного высыхания грунтовки не ранее, чем через 12 ч после ее нанесения. При использовании для модификации строительных растворов на основе портланд-цемента рекомендуемое количество неразбавленной грунтовки составляет 15%. После покраски рабочий инструмент промыть водой. Остатки высохшей грунтовки подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:	Беречь от детей! При попадании грунтовки в глаза или на кожу – промыть водой!
Срок годности:	Гарантийный срок и срок годности: 24 мес с даты изготовления.