

Longlife Spachtel

Готовая к применению армировочная масса для систем теплоизоляции Capatect Longlife



Описание продукта

Область применения	Усиленная специальными волокнами дисперсионная шпатлевочная масса с очень низким расходом. В комбинации с армировочной сеткой Capatect применяется для создания армировочного слоя в системе теплоизоляции Capatect Longlife. Также может применяться в качестве ремонтной шпатлевки и для установки угловых шин.
Свойства	■ классификация по пожаробезопасности согласно DIN 4102-1: "B1" ■ готовая к применению ■ образует армирующий слой с высокой прочностью к механическим и термическим нагрузкам и устойчивостью к образованию трещин ■ атмосферостойкая, с водоотталкивающими свойствами согласно DIN 18 550 ■ пропускает водяной пар ■ обладает очень хорошей адгезией ■ разбавляется водой ■ со слабым напряжением проста и удобна в применении ■ на сильно впитывающих и очень ровных подложках может использоваться в качестве клея для пенополистирольных теплоизоляционных плит
Упаковка	Ведро 20 кг
Цвет	белый
Хранение	В сухом, прохладном месте, без мороза. Беречь от прямых солнечных лучей. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке 24 месяца со дня производства.
Технические параметры	■ Плотность: ок. 1,3 кг/дм³ ■ Консистенция: пастообразная ■ Ударостойкость: 15 джоулей при толщине слоя 3 мм. ■ Водопроницаемость (w): $\leq 0,14 \text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч}^{0,5})$ согласно DIN EN 1062, класс W2 (средний) ■ Паропроницаемость (sd): ок. 1,0 м в соответствии с DIN EN 7783, класс V2 (средний) при толщине слоя в соответствии с ТИ

Применение

Подготовка подложки	Возможные сдвиги на швах полистирольных плит из жесткого пенопласта необходимо предварительно отшлифовать. Удалить пыль от шлифования.
Подготовка материала	Подоконники и прочие навесные (приставные) строительные элементы необходимо заклеить. Армировочная масса Longlife Spachtel готова к применению, её необходимо лишь перемешать перед нанесением. Консистенцию можно отрегулировать с помощью добавления небольшого количества воды. Армирующая масса наносится по ширине полосы ткани на теплоизоляционную плиту, армировочная сетка Capatect вдавливаются с нахлестом в 10 см. Затем наносится Longlife Spachtel в технике «мокрое по мокрому», чтобы обеспечить полное покрытие ткани. Ткань должна располагаться в верхней трети армирующего слоя. Общая толщина слоя должна составлять 2-3 мм. При использовании защитных угловых шин Capatect-Eckschutzschienen в области наружных углов ткань огибает угол и заворачивается на 10 см. При применении Capatect-Gewebe-Eckschutz полосы ткани доводятся до угла.
Расход	ок. 1,2 кг/м ² на 1 мм толщины слоя.

Условия применения	Данная величина является примерной. Необходимо учитывать отклонения, обусловленные условиями на объекте и областью применения. При нанесении и сушке температура циркуляционного воздуха и подложки должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C. Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном ветре, тумане или высокой влажности воздуха.
Сушка/время сушки	При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность армирующего слоя сухая через 24 часа, полностью высыхает и может подвергаться нагрузкам через 3 дня. При температуре воздуха ниже + 20 °C и относительной влажности более 65 % время высыхания соответственно увеличивается. Перед последующей обработкой поверхности необходимо проверить, достаточно ли сухой весь слой нанесенного материала.
Чистка инструментов	Сразу после применения почистить инструменты водой.

Замечание

Указания для безопасного применения	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.
Утилизация	Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут утилизироваться как отходы клеящих материалов, смешиваемых с водой, засохшие остатки продукта – как отвердевшие клеящие материалы или бытовой мусор.
Информации по безопасности / пометки опасностей и для транспорта	см. паспорт безопасности.

Техническая информация СТ698R NOE · Состояние на Декабрь 2013

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>