

Baumit RenovierSpachtel

Ремонтная шпатлёвка



Продукт	Смешанная на заводе, минеральная, порошкообразная шпатлёвочная масса в качестве промежуточного выравнивающего слоя для штукатурки. Для старых и новых фасадов. Специально предназначена для санации и ремонта.																																		
Состав	Строительная известь, цемент, песок, добавки.																																		
Свойства	Паропроницаемая шпатлевочная масса для внутренних и наружных работ, препятствует водопоглощению, легко наносится.																																		
Применение	В качестве выравнивающей шпатлевочной массы наносится на все нижние слои штукатурок (кроме гипсовых), а также на все основания с прочно сцепившимися остатками красок (акриловых, силикатных силиконовых, ПВХ и т.п.), для внутренних и наружных работ.																																		
Технические данные	<table border="0"> <tr> <td>Зернистость:</td> <td colspan="2">0,2/ 0,3</td> </tr> <tr> <td>Прочность на сжатие (28 дней):</td> <td colspan="2">~ 2,5 Н/мм²</td> </tr> <tr> <td>Прочность на растяжение при изгибе (28 дней):</td> <td colspan="2">~ 1,0 Н/мм²</td> </tr> <tr> <td>Плотность сухой смеси:</td> <td colspan="2">~ 1300 кг/м³</td> </tr> <tr> <td>Расход воды:</td> <td colspan="2">зависит от зернистости (см. «смешивание»)</td> </tr> <tr> <td>Расход материала:</td> <td colspan="2">~ 1 кг/м² при толщине шпатлевки 1- 2 мм</td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td>Зернистость:</td> <td>0,2</td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td>Толщина слоя:</td> <td>0,2-2мм</td> <td>0,3-3мм</td> </tr> <tr> <td>Цвет:</td> <td>белый</td> <td>белый</td> </tr> </table>		Зернистость:	0,2/ 0,3		Прочность на сжатие (28 дней):	~ 2,5 Н/мм ²		Прочность на растяжение при изгибе (28 дней):	~ 1,0 Н/мм ²		Плотность сухой смеси:	~ 1300 кг/м ³		Расход воды:	зависит от зернистости (см. «смешивание»)		Расход материала:	~ 1 кг/м ² при толщине шпатлевки 1- 2 мм		Зернистость:	0,2	0,3	Толщина слоя:	0,2-2мм	0,3-3мм	Цвет:	белый	белый						
Зернистость:	0,2/ 0,3																																		
Прочность на сжатие (28 дней):	~ 2,5 Н/мм ²																																		
Прочность на растяжение при изгибе (28 дней):	~ 1,0 Н/мм ²																																		
Плотность сухой смеси:	~ 1300 кг/м ³																																		
Расход воды:	зависит от зернистости (см. «смешивание»)																																		
Расход материала:	~ 1 кг/м ² при толщине шпатлевки 1- 2 мм																																		
Зернистость:	0,2	0,3																																	
Толщина слоя:	0,2-2мм	0,3-3мм																																	
Цвет:	белый	белый																																	
Хранение	Срок хранения 12 месяцев в сухом помещении на деревянных поддонах.																																		
Контроль качества	Внутрифирменный контроль в заводских лабораториях.																																		
Форма поставки	Мешки 25 кг.																																		
Классификация в соответствии с законом о нормах содержания вредных веществ	<p>Символ риска: Xi вызывает раздражение, содержит гидрат извести и портландцемент</p> <table border="0"> <tr> <td>R - осадки:</td> <td>R 36:</td> <td>Раздражает глаза</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R 38:</td> <td>Раздражает кожу</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R 43:</td> <td>Вызывает раздражение при соприкосновении с кожей</td> </tr> <tr> <td>S - осадки:</td> <td>S 2:</td> <td>Не должен попадать в руки детей</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S 22:</td> <td>Не вдыхать пыль</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S 24:</td> <td>Избегать попадания на кожу</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S 25:</td> <td>Избегать попадания в глаза</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S:26</td> <td>При попадании в глаза тщательно промыть водой и обратиться к врачу.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S 27:</td> <td>Сразу снять грязную, пропитанную одежду</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S 28:</td> <td>При попадании на кожу сразу смыть водой</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S 37:</td> <td>Носить защитные перчатки</td> </tr> </table>		R - осадки:	R 36:	Раздражает глаза		R 38:	Раздражает кожу		R 43:	Вызывает раздражение при соприкосновении с кожей	S - осадки:	S 2:	Не должен попадать в руки детей		S 22:	Не вдыхать пыль		S 24:	Избегать попадания на кожу		S 25:	Избегать попадания в глаза		S:26	При попадании в глаза тщательно промыть водой и обратиться к врачу.		S 27:	Сразу снять грязную, пропитанную одежду		S 28:	При попадании на кожу сразу смыть водой		S 37:	Носить защитные перчатки
R - осадки:	R 36:	Раздражает глаза																																	
	R 38:	Раздражает кожу																																	
	R 43:	Вызывает раздражение при соприкосновении с кожей																																	
S - осадки:	S 2:	Не должен попадать в руки детей																																	
	S 22:	Не вдыхать пыль																																	
	S 24:	Избегать попадания на кожу																																	
	S 25:	Избегать попадания в глаза																																	
	S:26	При попадании в глаза тщательно промыть водой и обратиться к врачу.																																	
	S 27:	Сразу снять грязную, пропитанную одежду																																	
	S 28:	При попадании на кожу сразу смыть водой																																	
	S 37:	Носить защитные перчатки																																	
Основание	Основание должно быть чистым, сухим, непромерзшим, без выцветов, впитывающим, немелящим, неосыпающимся, прочным.																																		

- Смешивание** Расход воды на мешок: при зернистости при зернистости 0,2мм – около 7л, при зернистости 0,3мм – около 6,5л. Содержимое мешка соединить с соответствующим количеством воды и перемешать медленно вращающейся мешалкой. Затем после 5-минутной паузы снова хорошо перемешать. Не примешивать другие продукты.
- Нанесение** В качестве выравнивающей шпатлевки наносится на нижние слои штукатурки или прочно держащиеся старые шпатлевки, краски. Сухие впитывающие поверхности необходимо предварительно смачивать водой. Шпатлевка наносится шпателем слоем 1-3мм за один раз. При необходимости многослойного нанесения каждый последующий слой наносится после схватывания предыдущего (~3-4 часа). При необходимости, производится смачивание водой между слоями. Последний слой после отвердевания выравнивается зашкуриванием.
- Общие указания** При нанесении раствора и в процессе твердения температура воздуха и основания должна быть не ниже +5°C. Перед дальнейшим нанесением декоративных покрытий следует выдержать время твердения 1 день на каждый 1мм толщины шпатлевки, но не менее 3 дней.