



ТРАДИЦИИ НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА

**Condor**

# Fassadenfarbe

**Objekt**Краска для наружных  
и внутренних работ**Универсальная**

<b>Наименование продукции:</b>	Краска водно-дисперсионная Fassadenfarbe-Objekt ТУ РБ 28882332.001-98
<b>Краткая характеристика материала:</b>	Краска для наружных и внутренних работ
<b>Фасовка (кг)</b>	Масса: 3,75 кг; 7,5 кг; 15 кг; 22,5 кг
<b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b>	применяется по поверхностям, плохо поддающимся окраске и ранее окрашенным водно-дисперсионными красками. Применяется для окраски минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, шпатлевка, кирпичная кладка и др.), гипсокартона, ДВП, ДСП.
<b>СВОЙСТВА:</b>	матовая краска с высокой адгезией и укрывистостью. Образует атмосферостойкое, устойчивое к мытью покрытие. Не содержит органических растворителей.
<b>СОСТАВ:</b>	вода, полимерная акриловая дисперсия, белый пигмент – диоксид титана, мраморный порошок, вспомогательные вещества.
<b>РАСХОД:</b>	250-350 г/м <sup>2</sup> в зависимости от основания при двухслойном покрытии. При окрашивании рельефной поверхности, расход краски увеличивается и определяется путем пробного нанесения.
<b>ХРАНЕНИЕ:</b>	краску хранить в прохладном месте в плотно закрытой таре. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С.
<b>СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:</b>	перед использованием краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью и безвоздушным краскопультом. Окрашиваемое основание следует очистить от пыли и других загрязнений, удалить не прочно держащиеся фрагменты старой краски. Окрасочные работы по свежей штукатурке проводить не ранее, чем через 4 недели после ее нанесения. Перед покраской поверхность рекомендуется обработать одной из грунтовок ТМ CONDOR: Tiefgrund Fassade, Tiefgrund LF, Tiefgrund DP. Второй слой краски наносить через 4-6 часов после нанесения первого. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 часа после нанесения. После покраски рабочий инструмент промыть водой. Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки.
<b>КОЛЕРОВКА:</b>	Ручная колеровка пигментными пастами Vollton ТМ Condor.
<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:</b>	Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
<b>Срок годности:</b>	Гарантийный срок и срок годности: 24 мес с даты изготовления.