

KABINET

ИНТЕРЬЕРНЫЙ ЛАК



KABINET	
Сфера применения	Светостойкий акриловый лак для отделки деревянных поверхностей (стеновые и потолочные панели, бревна, бруссы, двери, плинтусы и т.д.), а также кирпичных и оштукатуренных поверхностей внутри помещений. Лак можно использовать для покрытия ранее окрашенных или оклеенных бумажными обоями поверхностей для придания им влаго- и износоустойчивости. Лак не предназначен для парилок, полов и поверхностей, подвергающихся сильному механическому износу.
Свойства	Лак содержит УФ-фильтр, что уменьшает потемнение древесины под влиянием солнечных лучей и воск, повышающий водоотталкивающие свойства покрытия.
Вид окрашенной поверхности	Полуматовая
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой и чистой. Старое отслаивающееся покрытие полностью удалить, отшлифовать всю поверхность шкуркой, пыль удалить.
Нанесение	Лак тщательно перемешать перед применением, а также перемешивать во время работы для равномерного распределения матирующей добавки и тонирующих паст. При необходимости разбавить водой до 10%. Наносить при температуре не ниже +10°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Лак рекомендуется наносить в 2 ... 3 слоя вдоль волокон дерева непрерывно от края до края поверхности. Перед нанесением следующего слоя поверхность слегка отшлифовать и удалить пыль. Цвет поверхности, покрытой тонированным лаком, зависит от породы и оттенка дерева, а также от количества слоев лака.
Рабочие инструменты	Кисть, валик. По окончании работ инструменты промыть водой с мылом
Рабочая температура	Выше 10°C
Тип связующего	Сополимер
Растворитель	Вода, до 5%
Расход (на каждый слой)	6 ... 10 м ² /л
Время высыхания	От пыли - 0,5 часа, для нанесения второго слоя - 1 ... 2 часа при 20°C и относительной влажности воздуха 50%
Плотность	Около 1 кг/л
Сухой остаток	Около 25%
Хранение	2 года в плотно закрытой таре. Беречь от замерзания.
Тонирование	Система ESKAROCOLOR (карта цветов TROX)
Охрана окружающей среды	Содержит биоциды в количестве меньше 0,002%. Не выливать в канализацию, в водоемы, на почву. Остатки продукта и тару сдать на свалку.

