



SketchPaint gloss

Двухкомпонентная водно-дисперсионная интерьерная краска на основе акрилатов

Описание продукта	
Область применения	Краска SketchPaint gloss — двухкомпонентная краска на водной основе, база - акриловая дисперсия. Краска SketchPaint превращают любую гладкую поверхность в маркерную. Используются неперманентные маркеры (маркеры на водной основе, маркеры для маркерных досок)
Свойства	Не содержит растворителей
Связующее	Водная основа с акриловой дисперсией.
Упаковка	0,5 л и 1 л
Цвет	Белая и прозрачная Sketchpaint прозрачное – имеет индикатор белого цвета, после высыхания которого покрытие становится полностью прозрачным. Не колеруется.
Плотность	1,23 гр/см ³ для краски белого цвета и 1,05 гр/см ³ для краски прозрачного цвета
Степень глянца	Высокая степень глянца
Хранение	Максимум 18 месяцев, если хранится в сухом помещении при температуре 5-35 градусов по Цельсию. Без прямого попадания лучей. Не смешанная, в оригинальной упаковке.
Применение	
Подходящие подложки	Основания должны быть без загрязнений, сухими и гладкими. Все неровности и трещины необходимо зашпатлевать и отшкурить. Краска может быть нанесена на бетонные поверхности, на дерево, пластик, металл. Бетонные поверхности должны быть подготовлены под покраску (отшпаклеваны и прогрунтованы). Дерево, пластик, металл грунтуются. Основание (под маркерную краску белого цвета) должно быть белого цвета (краска-грунт на акриловой основе белого цвета, либо водно-дисперсионные

Метод нанесения	краски на акриловой основе белого цвета). Не используйте, как подложку, краски Евро 2,3,7 и любые краски в низком ценовом диапазоне. Маркерная краска прозрачного цвета наносится на готовые поверхности (стена уже покрашена краской в цвет интерьера) любого цвета. Основание должно быть на акриловой основе. После полного высыхания грунтовки или краски, которые использовались как подложка, можно наносить маркерную краску. Валик малярный мохеровый или велюровый, длина ворса 4-6 мм. Валик фирмы «Стайер» При нанесении валиком, краска не требует разбавления, полностью готова к применению. Краскопульт: Информация для краскопульты (воздушный компрессор): Сопло: 1.2-1.5 мм Давление: 2-4 бар Разбавление: 10-15% воды Количество нанесения: 1-2 слоя HPLV (большой объем низкое давление): Сопло: 1.3-1.4 мм Давление: 0.7 бар Разбавление: 10-15% воды Количество нанесения: 2-3 слоя
Нанесение	Смешать два компонента согласно прилагаемой инструкции. Налить из маленькой банки в большую и смешивать в течение 3-х минут. Оставить краску в банке на 5 минут, чтобы пузыри рассеялись от смешивания двух компонентов. Затем содержимое банки необходимо перелить в лоток для краски. Важно: лоток должен быть чистый, ранее не использованный. Время нанесения после смешивания двух компонентов 1 час. Границы всей окрашиваемой поверхности необходимо оклеить малярным скотчем. Определите для себя с какой стороны вы собираетесь начать покраску поверхности. Чтобы все углы были хорошо покрашены советуем использовать маленькие валики (длина валика 10 см., длина ворса 4-6 мм. Мохеровый или велюровый валик). Нанесите краску на верхнюю и нижнюю часть границы поверхности шириной 60-90 см с выбранной стороны, затем наносите краску от верхней границы до нижней. Чтобы поверхность была гладкой, приглаживайте поверхность валиком в одном направлении сверху вниз. Чтобы не было границ или следов от валика, начинайте прокрашивать следующий участок стены от последней границы. Удалите малярный скотч в течение часа после нанесения. Для получения готовой поверхности достаточно нанести краску в 1 слой. При необходимости можно нанести 2 слой. Краску SketchPaint надо наносить при температуре 16-26°C и не более 80% относительной влажности воздуха.

Грунтовка	На одну банку краски используйте один валик. Для каждой последующей банки используйте новый валик.	
Расход	Краска-грунт белого цвета на акриловой основе. Водно-дисперсионные краски на акриловой основе белого цвета (для SketchPaint белая)	
Чистящие средства	1 л на 6 кв.м. в 1 слой (белая) 1л. на 8 кв.м. в 1 слой (прозрачная)	
Условия применения	Тряпочка, микрофибра, влажная салфетка. Спрей для маркерных красок.	
Время высыхания	Температура 16-26°C и не более 80% относительной влажности воздуха	
	До отлипа	Через 4 часа после нанесения при 20°C
	Готово к использованию	Через 3 дня при 20°C
Примечание		
Сертификаты	Свидетельство о государственной регистрации #RU.77.01.34.015.E.005598.07.13 от 29.07.2013 г. Протокол испытаний №8002 12-TX от 19.06.2013 г. Не содержит этилового спирта согласно Протоколу №02-01-2016 от 25.01.2016 г.	
Личная защита	Люди, работающие непосредственно с краской должны одевать специальную одежду, включая, обувь, очки, костюм с длинными рукавами и респиратор. Помещение надо вентилировать.	
Утилизация	Сжигание опасных отходов, пригодных для утилизации вредных химических отходов действует в соответствии с соответствующим Положением. Следует избегать образования отходов или минимизировать их количество. Отходы, даже в небольших количествах, никогда не следует выливать в канализацию или водостоки.	
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	Согласно директиве ЕС – данный продукт содержит – 0 гр/л	
Декларация состава	Водная основа с акриловой дисперсией и диоксидом титана.	
Техническая консультация	Ввиду многообразия оснований и конкретных технических условий покраски на объекте в данном печатном издании все они не могут быть оговорены. В случае обработки основания, которое не включено в данную техническую информацию требуется обращаться за консультациями к нам или к нашим дилерам. Мы подробно проконсультируем вас по конкретным условиям объекта.	