

ESCOSIL®-2000-UW (ЭСКОЗИЛЬ-2000-УВ)

Артикул № 20 5591

03/01

Силиконовый герметик для заполнения швов под водой

Свойства:

- Не содержит растворителей
- Стойкий
- Имеет пластично-пастообразную консистенцию
- Содержит фунгициды
- Эластичный
- Устойчив к старению и атмосферному воздействию
- Устойчив к воде
- Устойчив к химическим веществам и хлору
- Для внутреннего и наружного применения
- Для горизонтальных и вертикальных поверхностей

Области применения:

ESCOSIL-2000-UW применяется на подводных участках для заполнения деформационных и конструктивных швов в бассейнах, резервуарах и т.д.

Не применим для питьевой воды и аквариумов.

Технические характеристики:

Основа:	чистый, без примесей силиконовый герметик
Цвета:	белый, цементно-серый
Консистенция:	пастообразная, тиксотропная
Удельный вес:	~ 1,05 г/см ³
Температура работы с материалом:	от +5°C до +35°C
Время образования пленки:	~ 6 мин при +23°C и 50% относительной влажности воздуха
Глубина отверждения на следующий день:	~ 2 – 3 мм при +23°C и 50% относительной влажности воздуха
Твердость по Шору:	~ 24 по DIN 53505
Модуль упругости:	0,35 МПа, 100% по нормам DIN 53504
Компенсация деформации:	25%
Прочность на растяжение:	2,6 МПа, по нормам DIN 53504
Удлинение при разрыве:	~ 450% по нормам DIN 53504
Температурная устойчивость:	От -40°C до +180°C
Условия хранения:	В сухом и прохладном помещении, в течение 12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке, вскрытую упаковку использовать в короткие сроки

Упаковка: полиэтиленовые тубы, 310 мл (310 x 20 туб в коробке)

Очистка: в свежем состоянии смесью толуола и ацетона 1:1.

Требования к обрабатываемой поверхности:

Обрабатываемые места поверхности должны быть сухими (остаточная влажность бетона < 4%), очищенными от пыли, а также от веществ, препятствующих адгезии (например, от масел, жира, остатков краски, гидроизолирующих средств, цементных налётов и т.д.). Во время отверждения герметика не допускается попадание на него влаги с краев и с тыльной части швов.

- При обработке минеральных поверхностей, как например, керамическая плитка и плиты, бетон и т.д. следует предварительно обработать стороны швов грунтовкой AG-78-2000.
- При применении на металле как, например, чугун, алюминий, на оцинкованных поверхностях и т.д. следует предварительно обработать грунтовкой AG-70.
- При обработке поверхностей, покрытых лаком или синтетическими материалами, рекомендуется производить пробное нанесение герметика.

В качестве забутовочных материалов нельзя использовать материалы, содержащие масла, смолы и битумы, а также материалы, изготовленные на основе натурального каучука, хлоропрена и эпоксидной смолы.

Способы применения:

Заполнение швов материалом ESCOSIL-2000-UW производят после отверждения грунтовки. При этом следует соблюдать общедействующие требования по технологии расшивки швов.

Сразу после нанесения материала, т.е. до образования пленки на поверхности, нанесенную массу можно заглаживать соответствующим смоченным инструментом.

Материал при этом вдавливается в швы, и контактирующие поверхности прижимаются.

Водная нагрузка допускается не ранее, чем через 4 дня.

Указания:

- При применении в чашах бассейнов во избежание поражения плесенью и водорослями должна быть обязательно проведена тщательная хлордезинфекция. Альтернативные методы, как например, обра-

ботка ультрафиолетом или озонирование не обладают продолжительным дезинфицирующим действием. Но это обязательно для того, чтобы избежать появления плесени и водорослей.

- Вода должна циркулировать без перерывов. Концентрация хлора не должна превышать 0,3 мг/литр.
- При применении кислых очистителей следует учесть, что затем вновь образуется щелочная среда, так как опасность поражения грибковой плесенью вследствие применения таких очистителей увеличивается.
- Поверхности, которые не предназначены для обработки материалом ESCOSIL-2000-UW, оберегать от его воздействия.
- Избегать попадания на кожу, а при необходимости смыть водой с мылом.
- Не допускается попадание неотвержденной массы ESCOSIL-2000-UW в глаза и на слизистую оболочку.
- В случае попадания в глаза их следует тщательно промыть и обратиться к врачу.
- Следует не допускать длительных и частых контактов материала с кожей.
- При обработке и отверждении выделяется летучее раздражающее вещество. Может вызвать аллергическую реакцию. Его нельзя вдыхать продолжительное время, т.к. это может быть вредно для здоровья.
- При использовании грунтовки AG-70, AG78-2000 и растворителя следует соблюдать все меры предосторожности, необходимые при работе с растворителями.

Таблица грунтования:

Основания	ESCOSIL-2000-UW Силиконовый герметик для заполнения швов под водой
Акрил (ванны)	-
Алюминий блестящий	AG70
Алюминий анодированный	AG70
Железобетон	x
Бетон	AG78-2000
Свинец	x
Хром	AG70
Черный металл после струйной обработки	x
Высококачественная сталь,	AG70

Таблица расхода:

Размеры шва и примерный расход в метрах на 310 мл тубы.

Ширина шва в мм	5	7	10	12	15	20	25
Глубина шва в мм							
5,0	12,0 м	8,0 м	6,0 м				
7,0		6,0 м	4,0 м	3,0 м			
10,0			3,0 м	2,5 м	2,0 м	1,5 м	
12,0				2,1 м	1,7 м	1,2 м	1,0 м
15,0					1,3 м	1,0 м	0,8 м

некорродированная	
Плитка и плиты, глазу- рованные	AG78-2000
Плитка и плиты, неглазу- рованные	AG78-2000
Стекло	AG78-2000
Дерево, глазурованное	x
Дерево, неглазурованное	x
Искусственные камни	AG70
Медь	x
Полимеры (профили)	-
Меламиновая смола	AG70
Латунь	x
Естественный строительный камень	x
Полиэфир	x
Пористый бетон	x
Штукатурка	AG74
ПВХ	-
Мягкий ПВХ (пленки)	x
Песчаник	x
Белая жемчужная	AG70
Цинк	x

* только в сырых помещениях

x = не подходит

- = не требуется

AG 66

Праймер для применения силиконового герметика ESCOSIL-2000-ST на песчанике.

AG 70

Для улучшения адгезии системных силиконов к металлу, бетонным блокам и натуральному камню. В сочетании с металлами, например, железо при контакте с уксусной кислотой корродирует, следует применять ESCOSIL-2000-ST или ESCOSIL-2000-UW. В сочетании с бетонными блоками и натуральным камнем следует использовать ESCOSIL-2000-ST.

AG 74

Грунтовка для силиконового герметика ESCOSIL-2000 в случае впитывающих, пористых, минеральных оснований таких как, пористый бетон, штукатурка, кладка и т.д.

AG 78-2000

Однокомпонентная грунтовка на основе синтетической смолы для создания оптимальной адгезии ESCOSIL-2000-UW на всех минеральных поверхностях.

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

